



DILUENTE AUTOCLEAR MIX & MATT STANDARD 1L

SKU: SK-523770

Diluyente de alta performance para o sistema Autoclear Mix & Matt da Sikkens. Essencial para ajustar viscosidade e otimizar níveis de brilho em acabamentos mate.

SOBRE

O Diluyente Autoclear Mix & Matt Standard 1L da Sikkens é um componente essencial para o sistema de acabamento mate de dois componentes Autoclear Mix & Matt. Este diluyente foi concebido para otimizar a mistura do verniz e do endurecedor, permitindo às oficinas profissionais ajustar a viscosidade e controlar com precisão os níveis de brilho desejados, desde acabamentos mate a semi-mate. Garante uma aplicação suave e resultados consistentes sobre bases como Autobase Plus ou Autowave.

Características e Aplicação:

- O Autoclear Mix & Matt é um acabamento mate de dois componentes, aplicado sobre Autobase Plus ou Autowave, cujo nível de brilho pode ser ajustado.
- **Rácio de Mistura (exemplo com o sistema Autoclear Mix & Matt):**
 - Por volume: 100 partes Autoclear Mix & Matt : 40 partes Endurecedor Autoclear Mix & Matt : 60 partes Diluyente Autoclear Mix & Matt.
 - Por peso: 100 partes Autoclear Mix & Matt : 42 partes Endurecedor Autoclear Mix & Matt : 55 partes Diluyente Autoclear Mix & Matt.
- Recomenda-se o uso da régua de mistura Sikkens nº 43.
- **Viscosidade da mistura:** 17-19 segundos (copo DIN 4 a 20°C).
- **Configuração da Pistola (por gravidade):** Bico de 1.3-1.4mm, Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar na entrada de ar (HVLP máx. 0.6-0.7 bar no bico de ar).
- **Processo de Aplicação (da mistura):** Aplicar 2 demãos, com um tempo de evaporação entre demãos de 15 minutos a 20°C, até que a superfície fique completamente mate. Para peças horizontais, aplicar 1 demão,

deixar evaporar e aplicar uma demão cruzada. Este produto é ideal para repinturas totais ou aplicações de bordo a bordo.

- **Tempo de Vida Útil da Mistura:** 1 hora a 20°C.
- **Tempos de Secagem (manuseável, com Diluyente Standard):**
 - **A 20°C:** 1 hora (Low Gloss) / 1.5 horas (Semi Gloss).
 - **A 50°C:** 20-25 minutos.
 - **A 60°C:** 15-20 minutos.
- **Espessura de Película Recomendada:** 40-50 µm.
- **Limpeza de Equipamento:** Utilize solventes Sikkens ou limpadores de pistola à base de solvente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.