

DILUENTE AUTOSURFACER OPTIMA NON SANDING SLOW 1L

SKU: SK-601413

Diluente lento para Autosurfacer Optima Non Sanding, ideal para prolongar a vida útil da mistura em altas temperaturas ou grandes reparações. Essencial para um acabamento superior.

SOBRE

O Diluente Autosurfacer Optima Non Sanding Slow é um componente essencial para profissionais de repintura automóvel que utilizam o aparelho Autosurfacer Optima na versão não lixável. Formulado para otimizar o processo em condições de temperatura elevadas (28-35°C) ou para reparações que exijam maior tempo de trabalho, este diluente prolonga a vida útil da mistura, garantindo flexibilidade e um acabamento superior. Além disso, atua como um ativador crucial para a cura eficaz do aparelho.

Características e Benefícios:

- Diluente de ação lenta para o sistema Autosurfacer Optima Non Sanding.
- Ideal para uso em climas quentes (28-35°C) ou para trabalhos de maior dimensão, onde é necessário um tempo de aplicação prolongado.
- Atua como ativador, contribuindo para a cura eficiente do aparelho.
- Prolonga a vida útil da mistura (pot-life), garantindo maior flexibilidade e menos desperdício de produto.
- Assegura um enchimento de secagem extremamente rápida do aparelho Autosurfacer Optima.

Instruções de Mistura e Aplicação (com Autosurfacer Optima Non Sanding):

- **Rácio de Mistura Recomendado (por volume):**
  - 3 partes de Autosurfacer Optima
  - 1 parte de Endurecedor Autosurfacer Optima Non Sanding
  - 2 partes de Diluente Autosurfacer Optima Non Sanding Slow

- **Vida útil da mistura (Pot-life):**
  - Aproximadamente 60 minutos a 30°C.
- **Seleção do Diluente:** O diluente “Slow” é especificamente recomendado para temperaturas ambiente entre 28-35°C, garantindo a performance ideal.
- **Preparação da Superfície:** Assegurar que as superfícies estão completamente limpas, desengorduradas e lixadas adequadamente (lixagem final a seco P320 ou P500 para acabamento).
- **Aplicação Non Sanding:** Aplicar 1 demão completa e uniforme sobre a área total.
- **Tempo de Evaporação (Flash-off):** 15 minutos a 20°C antes de aplicar a tinta de acabamento.
- **Repintura:** Recoatável com todos os acabamentos Sikkens. Aplicar a tinta de acabamento dentro de 24 horas a 20°C.
- **Pistola de Pulverização (para aplicação Non Sanding):**
  - Bico: 1.2 - 1.4 mm
  - Pressão de Aplicação: 1.7 – 2.0 bar (25-29 psi) na entrada de ar da pistola ou HVLP máx. 0.6 – 0.7 bar (8-10 psi) na capa de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e

saudável para os seus funcionários.