

DILUENTE FLASH 200 RÁPIDO 1L

SKU: WND-200/1

O Diluente Flash 200 Rápido é essencial para otimizar o verniz Wanda 900 Clear Flash. Garante secagem rápida, acabamento superior e maior eficiência na repintura.

SOBRE

O Diluente Flash 200 Rápido é um aditivo de secagem rápida, essencial para otimizar o desempenho do verniz Wanda 900 Clear Flash em oficinas auto profissionais. Este diluente permite acelerar significativamente o processo de secagem, resultando num acabamento final de qualidade superior e numa maior eficiência operacional. Ideal para todos os tipos de reparações em carroçaria, contribui para um brilho excecional e durabilidade, mesmo em condições de aplicação mais quentes.

Benefícios para a Oficina:

- **Acelera o Processo**: Reduz os tempos de secagem do verniz, permitindo completar mais trabalhos em menos tempo.
- **Melhora o Acabamento**: Facilita uma aplicação suave e uniforme do verniz, contribuindo para um polimento fácil e um brilho duradouro.
- **Versatilidade**: Adapta-se a um vasto leque de condições de aplicação, desde pequenos retoques a repinturas completas.
- **Otimização de Custos**: A sua rapidez e fiabilidade minimizam o risco de retrabalho, poupando tempo e mão de obra.

Guia de Aplicação (Verniz Wanda 900 Clear Flash com Diluente Flash 200 Rápido):

- **Rácio de Mistura (Aplicação Standard)**:
  - 2 partes: Verniz 900 Clear Flash

    - 1 parte: Endurecedor 410 Hardener Flash
    - 10%: Diluente Flash 200 Rápido (este produto) ou Diluente Flash 210 Standard
- **Régua de Mistura**: Para garantir a precisão, utilize a régua Wanda W2.
- **Configuração do Equipamento**:
    - Pistola de Aplicação: Bico de 1.2-1.3 mm
    - Pressão de Aplicação: 1.7-2.2 bar
- **Processo de Aplicação**: Aplique ½ + 1 demão, aguardando os tempos de evaporação indicados.
- **Tempos de Evaporação**:
    - Entre Demãos: 3-5 minutos
    - Antes da Secagem: 5 minutos
- **Tempos de Secagem a 60°C (temperatura do objeto)**:
    - Com Diluente Flash 200 Rápido: 15 minutos
    - Com Diluente Flash 210 Standard: 20 minutos

A segurança é primordial: utilize sempre proteção respiratória adequada, conforme as recomendações da AkzoNobel Vehicle Refinishes para uso profissional.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA