

ENDURECEDOR 360 PARA APARELHO EPOXY 500ML

SKU: WND-360/0.5

Endurecedor essencial para o sistema primário epóxi 2K Wanda 630, garantindo máxima proteção anticorrosiva e adesão superior em repintura automóvel profissional.

SOBRE

Para as oficinas de repintura automóvel que exigem máxima performance e durabilidade, o Endurecedor Wanda 360 Hardener 2K Epoxy Primer é um componente indispensável do sistema Wanda 630 2K Epoxy Primer. Este endurecedor bicomponente é crucial para ativar as propriedades protetoras e de adesão do primário epóxi, concebido para resistir à corrosão e preparar superfícies para acabamentos impecáveis. Ideal para veículos ligeiros e comerciais, oferece flexibilidade para projetos de espessura média lixáveis ou aplicações mais finas não lixáveis, garantindo uma base sólida para qualquer trabalho de repintura.

Características e Aplicação:

- O Endurecedor Wanda 360 é um ativador para o Primário Epóxi 2K Wanda 630, garantindo um primário com excelente proteção anticorrosiva e aderência superior.
- **Rácio de Mistura (para versão lixável):**
  - 100 partes de Primário Epóxi 2K Wanda 630
  - 50 partes de Endurecedor Wanda 360 Hardener 2K Epoxy Primer
  - 40 partes de Diluentes Wanda (100 Lento / 110 Padrão / 120 Rápido)
- **Rácio de Mistura (para versão não lixável):**
  - 100 partes de Primário Epóxi 2K Wanda 630
  - 50 partes de Endurecedor Wanda 360 Hardener 2K Epoxy Primer
  - 40 partes de Diluentes Wanda (100 Lento / 110 Padrão / 120 Rápido)
- **Preparação da Superfície:** A superfície deve ser desengordurada e, dependendo do substrato, lixada: P280-P320 para acabamentos existentes, massas de poliéster, aparelhos, aço e aço zincado; Scotch Brite vermelho

para alumínio; P180-P220 para madeira.

- **Aplicação do Primário (com este endurecedor):**
  - **Versão Lixável:** Aplique 1 a 3 demãos simples, com um tempo de evaporação de 5 a 10 minutos entre demãos. Se for necessário acelerar a secagem, respeite o tempo mínimo de evaporação de 5-10 minutos antes de cozer.
  - **Versão Non Sanding:** Aplique 1 demão simples e aguarde 20 minutos de evaporação antes de aplicar o acabamento.
- **Secagem (Primário com Endurecedor a 20°C - Temperatura do objeto):**
  - Seco para lixar: 8 horas
  - Massas de poliéster, Aparelho pulverizável de poliéster: 45 minutos
  - Aparelhos/Monocamadas: 30 minutos
- **Secagem (Primário com Endurecedor a 60°C - Temperatura do objeto):**
  - Seco para lixar: 45 minutos
  - Massas de poliéster, Aparelho pulverizável de poliéster: 15 minutos
  - Aparelhos/Monocamadas: 10 minutos
- **Sustratos Adequados:** Acabamentos existentes, massas de poliéster, aparelho pulverizável de poliéster, aço, aço zincado, alumínio, laminados de poliéster, madeira, madeira contra chapada e imprimantes eletroforéticos OEM.
- **Equipamento Recomendado (para o primário):**
  - **Versão Lixável:** Pistola de gravidade com bico de 1,6-2,0 mm e pressão de 1,6-2,0 bar.
  - **Versão Non Sanding:** Pistola de gravidade com bico de 1,3-1,6 mm e pressão de 1,7-2,2 bar.
- **Capacidade de Repintura:** O sistema primário/endurecedor é repintável com todos os acabamentos, aparelhos e massas Wanda. Não aplicar sobre primários fosfatantes.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilize Wanda Guncleaner ou um diluente nitrocelulósico.
- **Proteção:** Utilize proteção respiratória adequada. A AkzoNobel recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.
- **Prazo de Validade:** 1 ano para o Endurecedor Wanda 360 Hardener 2K Epoxy Primer.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.