

ENDURECEDOR AUTOCLEAR LV 2.5L

SKU: SK-523746

Endurecedor 2K de alta performance para vernizes Sikkens Autoclear LV. Garante secagem rápida, durabilidade e acabamento profissional para oficinas.

SOBRE

O Endurecedor Autoclear LV é um componente vital no sistema de repintura automóvel, concebido para ser utilizado com os vernizes de dois componentes Autoclear LV e Autoclear LV Slow da Sikkens. Este endurecedor de uso geral garante a conformidade com a legislação de COV e simplifica a relação de mistura, tornando-o ideal para todo o tipo de reparações em carroçarias, desde pequenos retoques a reparações de grandes dimensões. Formulado com resinas de poliisocianato, o Endurecedor Autoclear LV é a chave para alcançar um acabamento duradouro e de elevada qualidade.

Este endurecedor contribui para as excelentes características de aplicação e secagem do verniz Autoclear LV, que foi especificamente desenvolvido para aplicação com bases Autowave.

Características e Aplicação:

- **Compatibilidade:** Essencial para vernizes Autoclear LV e Autoclear LV Slow.
- **Versatilidade:** Endurecedor de uso geral, adequado para todos os tamanhos de reparação.
- **Rácio de Mistura Simplificado:** Fácil de misturar com o verniz Autoclear LV e o diluente Autoclear LV Reducer (100:50:10).
- **Tempo de Evaporação:** Entre demãos de 5-10 minutos a 20°C.
- **Secagem Rápida:** O verniz atinge a secagem ao pó em 45 minutos (20°C) e seco manejável em 1 hora e meia (20°C). Para secagem acelerada a 60°C, seco manejável em 20 minutos.
- **Aplicação Otimizada:** Permite a aplicação em duas demãos (uma meio fechada e uma molhada) para um acabamento perfeito.

- **Repintável:** Pode ser repintado após um ciclo completo de secagem, necessitando de lixagem após 24 horas.
- **Materiais Básicos:** Resinas de poliisocianatos.
- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.2-1.4 mm e pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola.
- **Rendimento:** A mistura pronta a usar, com uma espessura de 1 µm, oferece 522 m²/litro.

Recomendações de Utilização:

- Utilize sempre régua Sikkens Nº. 3 Violeta para a mistura correta.
- Em aplicações com temperaturas superiores a 30°C, é recomendado o uso do verniz Autoclear LV Slow para otimizar os resultados.
- Para a limpeza do equipamento, utilize dissolventes Sikkens ou dissolventes de limpeza apropriados.
- Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.