



ENDURECEDOR AUTOCLEAR LV SUPERIOR 2.5L

SKU: SK-523756

Endurecedor de uso geral Sikkens Autoclear LV Superior, essencial para um verniz de alto desempenho e durabilidade em repintura.

SOBRE

O Endurecedor Autoclear LV Superior 2.5L da Sikkens é um componente crucial para o sistema de verniz de dois componentes Autoclear LV Superior, desenhado para as exigências das oficinas de repintura automóvel. Este endurecedor de uso geral permite alcançar as melhores propriedades de aplicação e um desempenho robusto em todos os tipos de reparação.

Este sistema de verniz cumpre rigorosamente a legislação sobre COV, garantindo um acabamento de alta qualidade, rendimento fiável e um elevado nível de brilho sobre bases Autowave. É a solução ideal para reparações que exigem excelência e durabilidade.

Características e Aplicação:

- **Compatibilidade:** Parte integrante do sistema de verniz Autoclear LV Superior, um sistema de dois componentes em conformidade com a legislação sobre COV.
- **Uso Geral:** Desenvolvido como endurecedor de uso geral, adequado para todos os tamanhos de reparação.
- **Resultados Superiores:** Assegura um rendimento altamente fiável e robusto do produto, resultando num elevado nível de brilho e excelente qualidade sobre bases Autowave.
- **Rácio de Mistura (Verniz / Endurecedor / Reducer):** Para o sistema de verniz Autoclear LV Superior, a mistura é 100 partes de verniz Autoclear LV Superior para 60 partes deste endurecedor Autoclear LV Superior Hardener e 20 partes de reducer Autoclear LV Superior. Recomenda-se utilizar a régua Sikkens Nº 31 Azul para medição precisa.
- **Aplicação do Verniz:** O verniz deve ser aplicado em duas demãos (1/2 + 1). Comece com uma meia demão

fechada, seguida de uma demão completa após um tempo de evaporação indicado de 3-5 minutos a 20°C entre demãos.

- **Pistola de Aplicação:**

- Pico de Fluido: 1.2-1.4 mm
- Pressão de Aplicação (pistola de gravidade): 1.7-2.2 bar (entrada pistola)
- Pressão de Aplicação (HVLP): máx. 0.6-0.7 bar (cabeça)

- **Tempos de Secagem (Verniz - exemplo de seco manuseável a 60°C):**

- Autoclear LV Superior Fast: 15 minutos
- Autoclear LV Superior Medium: 25 minutos
- Autoclear LV Superior Slow: 35 minutos

- **Polimento:** Pode ser polido para eliminar poeira e pequenas imperfeições após os tempos de secagem por ar ou após arrefecimento completo (após secagem a 60°C).

- **Espessura Recomendada:** 45-60 µm (utilizando o sistema de aplicação recomendado de 2 camadas).

- **Rendimento Teórico:** Aproximadamente 510 m²/litro para uma espessura de camada de 1 µm (mistura pronta a usar).

- **Limpeza de Equipamento:** Utilizar limpador de pistolas à base de dissolvente ou dissolventes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade



Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

