



ENDURECEDOR PARA APARELHO 600 FILLER 4:1 340 1L

SKU: WND-340/1

Endurecedor premium para o Aparelho 600 Filler 4:1 da Wanda. Garante secagem rápida, fácil lixagem e máxima durabilidade para um acabamento impecável em oficinas.

SOBRE

O Endurecedor para Aparelho 600 Filler 4:1 340 é o componente crucial para ativar o Aparelho Wanda 600 Filler 4:1, garantindo um desempenho superior e um acabamento profissional em oficinas auto. Formulado com resinas de poli-isocianato de alta qualidade, este endurecedor assegura uma secagem rápida e uma lixagem excepcional do aparelho, essencial para preparar superfícies para o acabamento final. A sua utilização é indispensável para alcançar a máxima durabilidade e uniformidade do sistema de repintura Wanda.

Características e Aplicação:

- **Composição Avançada:** Formulado com resina de poli-isocianato, que proporciona uma secagem eficiente e endurecimento ideal do aparelho.
- **Compatibilidade Perfeita:** Desenvolvido para ser usado em conjunto com o Aparelho Wanda 600 Filler 4:1, assegurando a aderência e durabilidade do sistema.
- **Substratos Adequados (Sistema):** Pode ser aplicado sobre acabamentos existentes, acabamentos acrílicos termoplásticos, primários de lavagem, betumes de poliéster, superfícies de aço descoberto e primários epóxi 2K.
- **Rácio de Mistura:**
 - 4 partes em volume de Aparelho Wanda 600 Filler 4:1
 - 1 parte em volume de Endurecedor 340 para Aparelho Filler 4:1
 - 10% em volume de diluentes Wanda (opcional)
- **Vida da Mistura:** Aproximadamente 60 minutos a 20°C.
- **Tempos de Secagem (para lixar - sistema):**

- A 20°C: 3 horas
- A 60°C: 30-40 minutos
- **Aplicação:** Aplicar 1-3 demãos simples, com um tempo de evaporação de 5-10 minutos entre demãos. Em caso de secagem forçada, permitir um tempo mínimo de evaporação de 5-7 minutos antes da cozedura.
- **Proteção:** Utilize proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar, especialmente devido à natureza do poli-isocianato.
- **Armazenamento:** Validade de 24 meses, entre 5°C e 40°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

