



ESMALTE AQUOSO HITT S/A BRANCO 5796

SKU: DY367HSABR

O Hitt S/A branco 5796 é um esmalte aquoso acetinado de elevada qualidade, formulado a partir de uma emulsão 100% acrílica e pigmentação rigorosamente selecionada.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Esmalte formulado a partir de uma emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação rigorosamente selecionada;
- Brilho acetinado;
- Acabamento liso;
- Suportes: Madeiras e metais;
- Cores disponíveis: Branco, cores e Bases 10, 20 e 30;
- Excelente retenção da cor e brilho;
- Boa lacagem;
- Bom poder de cobertura;
- Totalmente lavável;
- Excepcional flexibilidade;
- Excelente brancura.

Características técnicas:

Rendimento: 10-12 m²/L (por demão);

Secagem ao tato: 2h-3h;

Secagem repintura: 4h-6h;

Secagem total: 24h-72h;

Densidade: 1,274(a 23°C);

Viscosidade: 90-95 KU (a 23°C);

Ponto de inflamação: Não inflamável;

Teor de sólidos (em volume): 37,24%.

Preparação da superfície e produto:

- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, sem fissuras, isentas de poeiras, gordura e partículas não aderentes;
- Em repinturas, remover todo o revestimento por lixar, raspagem, "queima" ou com Bondex Decapante Universal ref^a 8015;
- Madeiras: Tratar com Xylophene S.O.R.2 ref^a 1075 e preparar com o Primário para madeira ref^a 1410 ou Primário-Aparelho Isolante ref^a 1189;
- Metais ferrosos: Remover a ferrugem até um grau de limpeza da superfície Sa 2 ½ ou St 2 (norma ISO 8501) e preparar com Primário para Ferro ref^a 1490;
- Metais não ferrosos: Preparar com o Primário Multiusos ref^a 1495;
- Homogeneizar muito bem o produto e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar;
- Sem diluição;
- Pode adicionar água potável ao produto, até 10%;
- Com pistola, diluir conforme o bico utilizado até 15%.

Aplicação:

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de HITT S/A.

Ferramentas de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas:<7b>

- Água e sabão.

Notas importantes:

- Apesar da pegajosidade ser uma característica comum dos esmaltes acrílicos, esta formulação foi melhorada, no sentido de a reduzir, permitindo que este produto seja o mais indicado para portas e janelas de madeira;
- Tratando-se de um produto aquoso, os tempos de secagem, a aderência e o enrijamento são bastante influenciados pela temperatura e humidade ambientes;
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

Esmalte HITT S/A 5796 367538:

- Branco, em embalagem de 4 litros.

Esmalte HITT S/A 5796 367539:

- Branco, em embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	4L, 0,75L
Rendimento	10-12 m²/L (por demão)
Secagem ao tato	2h – 3h
Secagem repintura	4h – 6h
Secagem total	24h – 72h
Densidade	1,274(a 23°C)
Viscosidade	90-95 KU (a 23°C)
Ponto de inflamação	Não inflamável

SOBRE A MARCA