

**ESMALTE CORROSTOP TT BRANCO 0.75L 1164****SKU:** DY443640

O Corrostop TT branco 1164 é um esmalte anticorrosivo aquoso à base de acrilato, especialmente desenvolvido para metais leves e metais ferrosos.

**SOBRE****Propriedades gerais:**

- Funciona como primário e acabamento em pinturas novas, repinturas ou superfícies com ferrugem, fornecendo um acabamento perfeitamente liso;
- A sua fórmula de nova geração, cria um revestimento altamente elástico, evitando que lasque ou despele, e extremamente resistente às condições climáticas;
- Brilho: Mate;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Metais leves e ferrosos (galvanizado, Alumínio, ferro, aço...);
- Cores disponíveis: Branco (RAL 9003), Castanho (RAL 8017), Cinza Prata (RAL 7046), Preto (RAL 9005) e Verde Escuro (RAL 6005);
- Primário e acabamento 2 em 1;
- Aplicação direta sobre a ferrugem;
- Excelente elasticidade;
- Excelente adesão e durabilidade;
- Utilização em todo o tipo de metais (leves e ferrosos).

**Características técnicas:****Rendimento:** 14 a 15 m<sup>2</sup>/L (por demão);**Secagem ao tato:** 2 horas;**Secagem repintura:** 4 horas;

**Secagem total:** 4 horas (Obs.: 20°C);

**Densidade:** 1,38g/ml;

**Teor de sólidos (em volume):** 47%.

**Preparação da superfície e produto:**

- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, isentas de poeiras, gordura, óleo e partículas/ferrugem não aderentes;
- Remover o óleo, a gordura e todas as outras contaminações superficiais por meio de limpeza alcalina ou de alta pressão (vapor) em combinação com detergentes apropriados;
- Remover a ferrugem e os revestimentos soltos por raspagem e escova de arame para St 3 (ISO 8501-1: 1988). Se necessário limpar com jato abrasivo ligeiro ou lixar ligeira;
- Para superfícies já pintadas em bom estado, deve-se fazer uma lixar prévia para criar ligeira rugosidade e melhorar a adesão do produto;
- Aplicação direta a metais leves e/ou metais ferrosos limpos e/ou corroído mas sem ferrugem solta;
- Homogeneizar muito bem o produto;
- Sem diluição.

**Aplicação:**

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uniformemente 2 a 3 demãos do produto.

**Ferramentas de aplicação:**

- Trincha, rolo e pistola de ar comprimido ou airless.

**Limpeza das ferramentas:**

- Água, imediatamente após aplicação.

**Notas importantes:**

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Volume</b>            | 0,75L                                 |
| <b>Rendimento</b>        | 14 a 15 m <sup>2</sup> /L (por demão) |
| <b>Secagem ao tato</b>   | 2h                                    |
| <b>Secagem repintura</b> | 4h                                    |
| <b>Densidade</b>         | 1,38g/ml                              |

Teor de sólidos (em volume) 47%

## SOBRE A MARCA

