

ESMALTE CORROSTOP TT CASTANHO 0.75L 1164

SKU: DY443641

O Corrostop TT castanho 1164 é um esmalte anticorrosivo aquoso à base de acrilato, especialmente desenvolvido para metais leves e metais ferrosos.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Funciona como primário e acabamento em pinturas novas, repinturas ou superfícies com ferrugem, fornecendo um acabamento perfeitamente liso;
- A sua fórmula de nova geração, cria um revestimento altamente elástico, evitando que lasque ou despele, e extremamente resistente às condições climatéricas;
- Brilho: Mate;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Metais leves e ferrosos (galvanizado, Alumínio, ferro, aço...);
- Cores disponíveis: Branco (RAL 9003), Castanho (RAL 8017), Cinza Prata (RAL 7046), Preto (RAL 9005) e Verde Escuro (RAL 6005);
- Primário e acabamento 2 em 1;
- Aplicação direta sobre a ferrugem;
- Excelente elasticidade;
- Excelente adesão e durabilidade;
- Utilização em todo o tipo de metais (leves e ferrosos).

Características técnicas:
Rendimento: 14 a 15 m²/L (por demão);
Secagem ao tato: 2 horas;
Secagem repintura: 4 horas;

Secagem total: 4 horas (Obs.: 20°C);
Densidade: 1,38g/ml;
Teor de sólidos (em volume): 47%.

Preparação da superfície e produto:
- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, isentas de poeiras, gordura, óleo e partículas/ferrugem não aderentes;
- Remover o óleo, a gordura e todas as outras contaminações superficiais por meio de limpeza alcalina ou de alta pressão (vapor) em combinação com detergentes apropriados;
- Remover a ferrugem e os revestimentos soltos por raspagem e escova de arame para St 3 (ISO 8501-1: 1988). Se necessário limpar com jato abrasivo ligeiro ou lixar ligeira;
- Para superfícies já pintadas em bom estado, deve-se fazer uma lixar prévia para criar ligeira rugosidade e melhorar a adesão do produto;
- Aplicação direta a metais leves e/ou metais ferrosos limpos e/ou corroído mas sem ferrugem solta;
- Homogeneizar muito bem o produto.
- Sem diluição.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uniformemente 2 a 3 demãos do produto.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo e pistola de ar comprimido ou airless.

Limpeza das ferramentas:
- Água, imediatamente após aplicação.

Notas importantes:
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	0,75L
Rendimento	14 a 15 m²/L (por demão)
Secagem ao tato	2h
Secagem repintura	4h
Densidade	1,38g/ml

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Teor de sólidos (em volume)	47%

SOBRE A MARCA

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.