



ESMALTE SINTÉTICO PRO CINZA 20109

SKU: DY366PROC

O esmalte sintético cinza 20109 é um esmalte formulado com base em resinas alquídicas e pigmentação rigorosamente selecionada e controlada, indicado para a aplicação em madeiras e metais. É um produto com excelente lacagem e boa retenção de cor e brilho.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Esmalte formulado com base em resinas alquídicas e pigmentação rigorosamente selecionada e controlada;
- Brilho: Brilhante;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Madeira e Metal;
- Cores disponíveis: Branco, preto, azul, verde garrafa, e castanho canela.
- Boa cobertura;
- Excelente lacagem;
- Boa retenção de cor e brilho;
- Excelente aplicabilidade.

Características técnicas:

Rendimento: 10-12m²/L por demão (Obs.: Recomendamos uma espessura de filme seco de 120 µm, no total das demãos);

Secagem ao tato: aprox. 8h (a 23°C);

Secagem repintura: aprox. 16h (a 23°C) (Obs.: O tempo de secagem pode variar significativamente com a temperatura ambiente e da superfície);

Densidade: 1,25 ± 0,03 (a 23°C);

Viscosidade: 75-85 KU (a 23°C);

Ponto de inflamação: 21-55°C (de acordo com a Diretiva Preparações perigosas 1999/45/CE);

Teor sólidos (%v/v): 63,4 ± 1 %.

Preparação da superfície e produto:

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras;
- De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e subcapas adequados à sua natureza. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501);
- Sobre suportes de ferro aplicar previamente o Primário para Ferro Ref^a 1490;
- Sobre galvanizados e superfícies não metálicas, aplicar previamente o Primário Multiusos Ref^a 1495.

Repinturas:

- Se a pintura anterior se encontrar em bom estado, proceder a uma limpeza e lixar cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de Esmalte Sintético Brilhante;
- No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando o Decapante Universal ref^a 8015. O esquema de pintura a adotar será idêntico ao de uma pintura de raiz.

Preparação do produto:

- Homogeneizar muito bem a tinta, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar.

Aplicação:

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de Esmalte Sintético Brilhante, distribuindo-o uniformemente na superfície e alisando sempre no sentido do veio da madeira, e sem diluição;
- Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx. 50 µm secos por camada).

Ferramentas de aplicação:

- Trincha, rolo de esmalte ou pistola airless.

Limpeza das ferramentas:

- Diluente sintético seguida de lavagem com água e detergente.

Notas importantes:

- Pode haver alteração da brancura quando o produto é aplicado em superfícies pouco iluminadas pela luz solar;
- Pode ser aplicado à pistola. No interior realizar o trabalho em cabina ventilada ou confinamento com extração. No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN 140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Esmalte 20109 366840:

- Cinza, em embalagem de 4 litros.

Esmalte 20109 366841:

- Cinza, em embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	4L, 0,75L
Rendimento	10-12m ² /L / demão
Secagem ao tato	Aprox. 8h (a 23°C)
Secagem repintura	Aprox. 16h (a 23°C)
Densidade	1,25 ± 0,03 (a 23°C)
Viscosidade	75-85 KU (a 23°C)
Ponto de inflamação	21-55°C
Teor de sólidos (%v/v)	63,4 ± 1 %

SOBRE A MARCA

