


## HIDROFUGANTE KENDRY PLUS

**SKU:** KENDRYTRI

O hidrofugante Kendry Plus é um produto com grande poder hidrófugo, incolor, à base de polissiloxano em solvente. Não forma filme. Perfeito para tratamento contra a penetração de humidade condendante em superfícies porosas.

## SOBRE

**Propriedades gerais:**
- Como tratamento contra a penetração de humidade condensante em superfícies porosas, tais como betão, reboco, estuque, alvenaria, etc.;
- Aconselhado para impermeabilizar substratos mantento o aspeto original, elimina os efeitos nefastos da penetração de água (gelo, eflorescências, etc.) e aumenta a resistência à acção fotoquímica das radiações ultravioletas ao impregnar os materiais;
- É também indicado como complemento sobre pinturas porosas com tintas de emulsão aquosa, lisas ou texturadas;
- O tratamento não assegura uma boa impermeabilização em situações de fissuração ou microfissuração do suporte;
- Produto para utilização em exteriores e interiores.

**Preparação do substrato:**
- A superfície deve estar bem seca, limpa e livre de poeira e de eflorescência;
- Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada.

**Sistema de aplicação:**
- Trincha, rolo ou pistola.

**Esquema de aplicação:**
- Aplicação normalmente em 1 demão (no caso de superf´ciies muito absorventes, poderá ser necessário aplicar 2

demãos. Testar previamente para determinar o número de demãos em cada caso);
- Aplicar o Kendry Plus sem diluição, espalhando-o de forma rápida e unifrome. Deixar absorver bem casa demão antes de aplicar a seguinte;
- A aplicação de tintas aquosas sobre este produto torna-se muito dificíl, pelo que se deve efetuar um ensaio prévio. Em última caso deverá efetuar-se uma lavagem com Diluente Industrial.

**Características técnicas:**
- **Rendimento:** 4m2/L;
- **Cor:** Incolor;
- **Acabamento:** Impercetível;
- **Densidade:** 0,78 +- 0,02;
- **Viscosidade:** 20 +- 2 s ISO 3;
- **Teor de sólidos:** 8 +- 2%, em volume;
- **Ponto de inflamação:** 37ºC;
- **Tempo de secagem repintura:** 30 minutos;
- **Tempo de secagem em profundidade:** 24 horas.

**Diluente de limpeza do equipamento de aplicação:**
- Diluente sintético.

**Condições ambientais de aplicação e segagem:**
- A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30ºC e a humidade atmosférica inferior a 80%.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Rendimento prático** | 4 m2/L |
| **Densidade** | 0,78 +- 0,02 |
| **Viscosidade** | 20 +- 2 S ISO 3 |
| **Teor de sólidos** | 8 +- 2% |
| **Ponto de inflamação** | 37ºC |
| **Secagem repintura** | 30 minutos |
| **Secagem profundidade** | 24h |

## SOBRE A MARCA