

IMPERMEABILIZANTE FIBRADO BRANCO 8721

SKU: DY43FB

O impermeabilizante transitável fibrado branco 8721 é um revestimento elástico impermeável reforçado com fibras, formulado com base em copolímeros estireno acrílicos em dispersão aquosa.

SOBRE

Propriedades gerais:
- A sua formulação incorpora microfibras e é especialmente recomendada para um tratamento e impermeabilização em contínuo contra humidade e infiltrações de água em superfícies transitáveis com microfissuras;
- Acabamento: Liso;
- Brilho: Semi-mate;
- Suportes: Alvenaria e Betão (Pavimentos, Terraços e Telhados transitáveis);
- Cores disponíveis: Branco tintável, Cinzento e Telha;
- Grande elasticidade;
- Resistente ao atrito;
- Resistência à água e intempérie;
- Incorpora microfibras.

Características técnicas:
Rendimento: Aprox. 0,7-1,0 m²/L, para o total das demãos (Obs.: dependendo da rugosidade ou absorção da superfície);
Consumo: 1-1,5 L/m², para o total das demãos;
Secagem ao tato:<7b> 5h;
Secagem repintura: 6h a 24h* (Obs.: * No inverno recomendamos 12h a 24h, devido à temperatura e humidade ambiente);

Enrijamento total: 5 dias;
Densidade: 1,27 ± 0,05 (a 23°C);
Viscosidade: 120-130 KU (a 23°C);
Ponto de inflamação: Não inflamável;
Teor de sólidos (em volume): 52± 1%.

Preparação da superfície e produto:
- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o fenómeno de poça);
- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar com uma máquina de pressão de água e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360;
- Proceder a todas as reparações necessárias;
- Tratamento de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm): Avivar fissuras;
- Em substratos novos, aplicar previamente uma demão de Impermeabilizante Transitável Fibrado diluída com 25% de água potável;
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar 2 demãos de Impermeabilizante Transitável Fibrado diluídas com 50% de água potável;
- Homogeneizar muito bem o produto antes de o utilizar;
- Adicionar água potável nas seguintes proporções: 1ª demão: 10 a 15% | Restantes demãos: sem diluição.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de Impermeabilizante, até atingir 1 mm de espessura seca total;
- Reparação de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm) e defeitos de impermeabilização: imediatamente após a primeira demão, impregnar a TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES no produto ainda fresco. Cubra-a bem com o produto e deixe secar 24 horas antes de aplicar a segunda demão.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, escova, rolo ou pistola adequada.

Água e detergente.

Notas Importantes:
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

Impermeabilizante 8721 431317:
- Branco, embalagem de volume de 4 litros.