



MÁSTIQUE PULVERIZÁVEL QUICK MS ECO 965 PRETO 290ML

SKU: CA4632200

Mástique pulverizável eco de polímero monocomponente de alta qualidade, profissional e universal para a construção ou instalação.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

- Baseado em tecnologia híbrida que cura por humidade mantendo permanentemente a elasticidade;
- Elástico permanente;
- Depois de completamente seco é possível lixar;
- Boa resistência aos raios UV, à intempérie e ao bolor;
- Excelente aderência sobre superfícies húmidas.

Aplicações:

- O mástique Quick MS Eco preto é utilizado especialmente para a selagem, colagem e montagem universal de todos os materiais de construção e componentes, e para praticamente todas as superfícies;
- Ideal para atividades de renovação, montagem, instalação e recuperação de construção e transporte;
- Ideal para selar, colar e montar peças metálicas em carroçarias, contentores, construções e tubagens;
- Também indicado para colar lintéis e lajes de membrana E. P. D. M. em conveses, forros e construção de tanques;
- Colar e instalar painéis decorativos e revestimentos;
- Vedante de juntas, costuras, fissuras e orifícios. Perfeitamente pintável.

Aplicação:

- As superfícies devem estar limpas, secas, livres de água, óleo, gorduras ou ferrugem;
- Remova todas as partículas soltas ou detritos com um jato de ar comprimido, lixa ou uma escova dura;
- Vidro, metal e outras superfícies não porosas devem estar livres de qualquer revestimento e devem ser limpas com solvente;
- Painéis pré-moldados usando agentes diferentes de filme de polietileno devem ser limpos com jato de areia ou mecanicamente lixados e livres de poeira;
- Teste previamente a aderência dos substratos;
- Podem ser necessários desengordurantes e / ou primários para atingir a aderência ideal.
- Temperatura do processo de + 5 ° C a + 40 ° C. As superfícies devem estar limpas, secas e saudáveis;
- Desengordure as superfícies. Quick MS ECO 965 preto adere perfeitamente à maioria das superfícies, ainda que superfícies altamente porosas requerem pré-tratamento;
- É aconselhável realizar um teste de aderência antes.

Aderência:

- Em geral, Quick MS Eco Preto adere corretamente sem primário sobre superfícies limpas, secas, livres de pó e de gorduras, substratos de alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, zinco, cobre, latão, metal epóxico, a maioria das superfícies de metal lacado, vidro, PVC, poliéster (GRP), madeira pintada e lacada, etc.;
- Não adere sobre superfícies não tratadas de polietileno, polipropileno e teflon. Nestes casos, devido a cargas térmicas ou físicas e especialmente em condições húmidas, onde se pretende aderência elevada, recomenda-se o uso de um desengordurante para preparar a superfície.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de produto	Mástique
Volume	290ml
Dureza	60
Resistência à tração	1,60 MPA
Alargamento de rutura	300%

Resistência à temperatura após secagem completa	-40 / +100 °C
Deformação aceitável	25%

SOBRE A MARCA



O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através das suas filiais em Portugal, Espanha, França, Itália e Marrocos. Desde a sua criação tem como prioridade assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, obtendo a certificação de qualidade desde logo apenas um ano após a sua fundação.

Os principais valores que mantêm a Car Repair System na vanguarda do setor são: qualidade como sistema de trabalho; suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição; experiência e conhecimento do setor; formação para oficinas finais e centros de I&D para reparação automóvel e controlo do serviço pós-venda.