

ÓLEO PROTETOR DECK TECA MATE 4430

SKU: N/A

O óleo de protetor Deck mate 4430 é um produto de base solvente, baseado em resinas alquídicas e óleo especial pigmentado com pigmentos orgânicos e inorgânicos. Penetra em profundidade, nutrindo a madeira e protegendo-a dos raios UV.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Especialmente concebido para a proteção e manutenção de decks e terraços de todos os tipos de madeira (ex: teka, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe), assim como madeiras tratadas por autoclave, no exterior;
- Brilho: Mate;
- Suportes: Madeira;
- Hidrófugo;
- Preserva o aspeto natural da madeira;
- Protege contra as intempéries;
- Microporoso;
- Fácil aplicação.

Características técnicas:
Rendimento: 10-16 m²/L (por demão) (Obs.: Depende do tipo de madeira e do estado da superfície);
Secagem ao tato: aprox. 3-5h (a 23°C e HR 60%);
Secagem repintura: aprox. 24 h (a 23°C e HR 60%);
Secagem total: 48h após aplicação;
Enrijamento total: 1 Semana;
Densidade: Aprox. 0,9 kg/L;
Viscosidade: > 62 s (copo DIN 6mm a 23°C);
Brilho: Mate;

Ponto de inflamação: Aprox. 62°C (Pensky Martens);
Teor de sólidos (em volume): 45,5%;
Teor de sólidos (em peso): 51%;
Cheiro: Forte.

Preparação da superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas;
- No caso de madeiras envelhecidas ou em decomposição devem se aplainadas até se obter madeira sã;
- Em madeiras anteriormente pintadas com outros produtos, remover todo o revestimento por lixar, ou raspagem, de modo a permitir a penetração do produto;
- Homogeneizar perfeitamente o produto dentro da embalagem.

Aplicação:
- Aplicar o produto, sem diluição. Remover o excesso com um pano macio e sem pelos;
- Aplicar 2 demãos do produto até à saturação do suporte.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, pano macio.

Limpeza de ferramentas:
- Diluente Sintético imediatamente após a aplicação.

Notas Importantes:
- O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas);
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado;
- Os resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. As embalagens vazias podem ser recicladas após recolha dos depósitos de resíduos locais;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Bondex óleo deck Teca 4430 362015:
- Mate, em embalagem de 4 litros.

Bondex óleo deck Teca 4430 362015:
- Mate, eme embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	4L, 0,75L
Rendimento	10-16 m²/L (por demão)

Secagem ao tato	Aprox. 3-5h
Secagem repintura	Aprox. 24h
Secagem total	48h
Enrijamento total	1 semana
Densidade	Aprox. 0,9 kg/L
Viscosidade	> 62 s (copo DIN 6mm a 23°C)

SOBRE A MARCA