



PASTA MATIFICANTE AUTOCOAT BT 800 MATTING PASTE 475 3.75L

SKU: ACBT-B60M/3.75

Pasta matificante Autocoat BT para controlo preciso do brilho em acabamentos profissionais. Perfeita para criar texturas e efeitos mate/semi-mate duradouros.

SOBRE

A Pasta Matificante Autocoat BT 800 Matting Paste 475 é um agente essencial para oficinas profissionais que procuram ajustar o nível de brilho e criar texturas diferenciadas nos acabamentos Autocoat BT. Desenvolvida para repintura e renovação de veículos existentes, bem como para pintura de veículos comerciais e reboques novos, esta pasta oferece controlo total sobre o aspeto final, permitindo um acabamento mate ou semi-mate de alta qualidade e a criação de diversas texturas conforme a necessidade do projeto.

À base de resinas acrílicas, esta pasta é versátil e pode ser misturada em qualquer proporção com as tintas Autocoat BT MM/RM, 200 Topcoat MM/RM, LV 250 Topcoat MM/RM, LV 350 Topcoat MM/RM ou LV 351 Topcoat MM/RM. Dependendo do rácio de mistura e da técnica de aplicação, a impressão de brilho visual pode variar de alto brilho a mate. Apresenta uma cor cinzento claro, garantindo uma excelente integração no sistema de pintura.

Características e Aplicação:

- **Ajuste de Nível de Brilho:** Ideal para reduzir o brilho de acabamentos Autocoat BT Topcoats, variando de alto brilho a mate.
- **Criação de Texturas:** Permite a criação de diversas texturas em superfícies, como para-choques, através de uma técnica de pulverização ajustada.
- **Rácio de Mistura Típico (Autocoat BT MM/RM):**
 - **Para Acabamento Casca de Ovo (40-60 G.U. a 60°):**
 - 100 partes em peso da cor Autocoat BT desejada.
 - 50 partes em peso de Autocoat BT 800 Matting Paste 475.

- **Para Texturas (Ex: Para-choques):**
 - 100 partes em peso de Autocoat BT MM.
 - 100 partes em peso de Autocoat BT 800 Matting Paste 475.
- **Rácio de Mistura por Volume (Autocoat BT MM/RM):**
 - 100 partes em volume de mistura Autocoat BT (incluindo 800 Matting Paste 475).
 - 25 partes em volume de 300 Topcoat Hardener Medium.
 - 35 partes em volume de 800 Antistatic Reducer Fast / 300 Topcoat Reducer Fast / 300 Topcoat Reducer Slow.
- **Processo de Aplicação para Texturas:**
 - Utilizar sempre pistolas de pulverização de alimentação por gravidade.
 - Aplicar 2-3 demãos (dependendo da opacidade) a 4 bar (distância normal entre a pistola e o objeto).
 - Tempo de evaporação de pelo menos 15 minutos após a última demão.
 - Para a textura desejada, reduzir a pressão do ar para 0,2-1 bar e aumentar a distância da pistola ao objeto, aplicando 1 ou 2 demãos.
 - As texturas podem ser variadas ajustando a pressão de trabalho (0,2 - 1 bar), distância da pistola ao objeto, bico de fluido (1,2 - 1,8 mm) e viscosidade da mistura.
- **Armazenamento:** O produto selado tem uma validade de 4 anos. Misturas de Autocoat BT ou LV Topcoats com 800 Matting Paste 475 (sem endurecedor) podem ser armazenadas por um máximo de 3 meses a 20°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

