



PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS KENFIRST BRANCO 5L

SKU: KENFIRST/5

O primário Anti-manchas Kenfirst é um produto aquoso com um efeito de bloqueio sobre as manchas mais comuns, nomeadamente de humidade evitando a sua migração.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Baseado em ligante acrílico e pigmentação especial com alto nível de opacidade;
- Funciona como primário e acabamento;
- É indicado para o isolamento de manchas diversas, provenientes do substrato - estas incluem manchas de humidade, nicotina, fumos, marcadores - permitindo a sua fácil cobertura e evitando a migração de produtos para o acabamento final;
- É também indicado para a cobertura de substratos difíceis e muito heterogêneos (ex: estuque projetado);
- Promove a aderência sobre pinturas envelhecidas em bom estado, madeira, plástico, azulejos, cerâmica e metais não ferrosos;
- Pode ser usado como primário com 1 demão ou acabamento com 2 demãos;
- Indicado para obter um acabamento rápido no próprio dia devido à sua grande opacidade e rápida repintura;
- De utilização em interiores e exteriores.

Preparação do substrato:

- A superfície deve estar bem seca, limpa e livre de poeira e de eflorescência;
- Substratos demasiado lisos ou vidrados devem ser despolidos com lixa fina.

Sistema de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.

Esquema de aplicação:

- Como primário: Aplicar 1 a 2 demãos de Kenfirst, de preferência, sem diluição, de modo a cobrir quase totalmente as manchas observadas, respeitando sempre o intervalo entre demãos. Em casos especiais de manchas de substâncias extremamente hidrossolúveis, pode ser necessário aplicar também uma demão do primário Ripofix. Em seguida, aplicar tinta plástica como acabamento.
- Como primário e acabamento: Também é possível a sua utilização para obter um acabamento mais rápido devido ao seu grande poder de cobertura e permitir uma aplicação em 2 demãos num só dia, sistema wet on wet, aplicar uma segunda demão do produto logo após a primeira demão ficar completamente fosca.

Características técnicas:

- **Rendimento prático:** 10-12,5m²/L/demão;
- **Cor:** Branco;
- **Acabamento:** Liso, mate;
- **Viscosidade Brookfield:** 56 ± 4 P;
- **Teor de sólidos:** 60 ± 2%, em peso;
- **Ponto de inflamação:** >100°C;
- **Tempo de secagem repintura:** 2 horas (wet on wet)/ 4 horas (2ª demão com um produto diferente);
- **Tempo de secagem superficial:** 30 minutos.
- **COV:** Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

Diluyente de limpeza do equipamento de aplicação:

- Água.

Condições ambientais de aplicação e secagem:

- A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**SOBRE A MARCA**

