

PRIMÁRIO AQUOSO MULTIUSOS BRANCO 1495

SKU: DY3667MBR

O primário multiusos branco 1495 é um primário acrílico, aquoso multisuperficíes de excelente aderência em múltiplas superfícies interiores e exteriores, tais como chapa galvanizada, zinco, cobre, , gesso, policarbonato, alvenaria, azulejos e vidro.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Chapa galvanizada, zinco, cobre, cerâmica, vidro, PVC, policarbonato;
- Cores disponíveis: Branco;
- Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas;
- Repintável com produtos de base aquosa e sintética;
- Adequado para repinturas;
- Secagem rápida;
- Flexível.

Características técnicas:
Rendimento: 10 a 12 m²/L (40 a 50 mícron EFS) (Obs.: Dependente do tipo de suporte, porosidade e rugosidade, assim como das perdas durante a aplicação);
Secagem ao tato: Aprox. 1 h;
Secagem repintura: 6 h (Obs.: a 23°C / 50% HR. Tempo máximo para repintura: 12 meses.);
Densidade: 1,42 ± 0,05 g/cm³;
Brilho: Mate;
Ponto de inflamação: Não aplicável;
Teor de sólidos (em volume): 52 % ±2 % (teórico);
Teor de sólidos (em peso): 65 % ± 2 %;
Diluição (em volume): Até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação;

Aspeto na embalagem: Fluido.

Preparação da superfície:
- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes;
- Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360;
- Proceder a todas as reparações necessárias;
- Em metais não ferrosos: Passar em toda a superfície com uma solução de ácido fosfórico diluída e de seguida limpar com água limpa.

Preparação do produto:
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar;
- Diluir com 5% de água para aplicação à trincha ou a rolo;
- Diluir com 10% a 15% de água para aplicação com pistola.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de Primário Multiusos.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, Rolo de esmaltes (poliamida), Pistola de ar comprimido e Pistola airless (bico: 11; Pressão: 200 bar) sem diluição.

Limpeza das ferramentas:
- Água:

Notas importantes:
- A aderência (teste da quadrícula) do primário Multiusos é excelente nos materiais mencionados, após 2 dias de secagem. Em substratos não mencionados acima e em caso de dúvida deve ser feito um teste de aderência após 2 dias de secagem;
- Após 12 meses de aplicação sem ser repintado, recomenda-se efetuar uma lixar geral do primário com lixa fina;
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 65% e temperatura do suporte e ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C.

Primário multiusos 1495 366784:
- Branco, em embalagem de volume de 5 litros.

Primário multiusos 1495 467431:
- Branco, em embalagem de volume de 1 litro.

Primário multiusos 1495 366786:
- Branco, em embalagem de volume de 0,25 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 1L, 0,25L
Rendimento	10 a 12 m²/L
Secagem ao tato	Aprox. 1h
Secagem repintura	6h
Densidade	1,42 ± 0,05 g/cm³
Brilho	Mate
Teor de sólidos (%v/v)	52 % ±2 % (teórico)

SOBRE A MARCA