

PRIMÁRIO FERRO SECAGEM RÁPIDA CINZA 1490

SKU: DY36678C

O primário para ferro cinza 1490 é um primário alquídico de elevada qualidade e secagem rápida. Pode ser usado como primário anticorrosivo para superfícies ferrosas.

SOBRE

Características gerais:
- Primário baseado em resinas alquídicas de secagem rápida;
- Pode ser usado como primário anticorrosivo para superfícies ferrosas;
- Brilho Fosco;
- Suportes: Metais ferrosos;
- Acabamento Liso;
- Cores disponíveis: Cinzento e castanho;
- Ótima proteção anticorrosiva;
- Boa cobertura;
- Secagem rápida;
- Boa aderência.

Características técnicas:
Rendimento: 12 m²/L;
Secagem ao tato: 30 min;
Secagem repintura: 2 - 3h;
Secagem total: 8h;
Densidade: 1,35 (a 23ºC);
Viscosidade: 75-85 s ISO 6 (a 23ºC);
Ponto de inflamação: 29ºC;

Teor sólidos (%v/v): 43%;

Preparação da superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas;
- Em superfícies oxidadas, recomendamos a remoção da ferrugem através da limpeza da superfície até grau Sa2½ ou St2(norma ISO 8501).Tinta mal aderente também deverá ser removida, no mínimo ao grau St2;
- Homogeneizar muito bem o produto, de modo suave até esta se apresentar perfeitamente homogénea, antes de usar;
- Aplicações com trincha ou rolo: diluir 5 a 8% com Diluente Especial (refª 8006);
- Aplicações com pistola convencional: diluir 8% com Diluente Especial (refª 8006).

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 a 2 demãos de primário.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas:
- Com diluente Sintético refª 8003.

Notas importantes:
- No interior realizar o trabalho em locais ventilados ou confinados com extração. No exterior, evitar realizar atividades que envolvam a exposição durante mais de 4 horas. Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. Utilizar aparelho de respiração conforme a norma EN140 com filtro de tipo A/P2 ou melhor;
- A aplicação do primário com o tempo muito frio ou muito quente pode afetar algumas propriedades do produto;
- Evite aplicar o produto com a humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC.

Primário 1490 366780:
- Cinza, em embalagem de 5 litros.

Primário 1490 366781:
- Cinza, em embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rendimento	12 m²/L
Secagem ao tato	30 min.
Secagem repintura	2 – 3h
Secagem total	8h

Densidade	1,35 (a 23ºC)
Viscosidade	75-85 s ISO 6 (a 23ºC)
Ponto de inflamação	29ºC
Teor de sólidos (%v/v)	43%

SOBRE A MARCA

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.