

**PRIMÁRIO SIGMACOVER 350 RAL7045 20L****SKU:** DY318281/A

O primário / intermédio epóxi de 2 componentes Sigmacover 350, de altos sólidos curado com poliamida com endurecedor, tolerante de superfície para uma ampla utilização em revestimentos marítimos e de proteção.

SOBRE**Características gerais:**

- Uso marítimo: adequado para o convés, decks, superestruturas e porões de carga;
- Excelente resistência à corrosão;
- Compatível com vários revestimentos antigos;
- Pode ser usado como revestimento de piso para tráfego de pedestres com tempo de secagem para andar de 6 horas a 20 ° C (68 ° F);
- Boa resistência ao impacto e abrasão;
- Película lisa, fácil de limpar;
- Resistente a respingos e derramamento de uma ampla gama de produtos químicos.

Cores e Brilho:

- Cores standard e feitas sob encomenda, incluindo alumínio;
- Para porões só cinzento (5177) e vermelho/castanha do (6179);
- Semi brilhante.

Características técnicas:**Secagem ao tato:** 2h a 20°C (68°F);**Secagem repintura:** 6h a 20°C (68°F);**Secagem total:** 7 dias 20°C (68°F);**Tempo de vida da mistura:** 3 horas a 20°C (68°F);

Pistola convencional (Air Spray):**Diluyente recomendado:** Diluyente 91-92;**Volume de diluyente:** 5 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação;**Diâmetro do bico:** 1.8 - 2.0 mm (aprox. 0.070 - 0.079 in);**Pressão do bico:** 0,3 - 0,4 MPa (aprox. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.).**Pistola sem ar (Airless Spray):****Diluyente recomendado:** Diluyente 91-92;**Volume de diluyente:** 0 - 5%, depende da espessura desejada e condições de aplicação;**Diâmetro do bico:** Aprox. 0.48 - 0.53 mm (0.019 - 0.021 in);**Pressão do bico:** 15,0 MPa (aprox. 150 bar; 2176 p.s.i.).**Ferramentas de aplicação:**

- Trincha ou rolo.

Limpeza de ferramentas:

- Diluyente 90-53.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Secagem ao tato	2h a 20°C (68°F)
Secagem repintura	6h a 20°C (68°F)
Secagem completa	7 dias a 20°C (68°F)

SOBRE A MARCA

