

PROMOTOR DE ADERÊNCIA 610 1K PLASTIC PRIMER 1L

SKU: WND-610/1

O Promotor de Aderência 610 1K Plastic Primer é um promotor de adesão monocomponente (1K) de secagem rápida, especialmente formulado para a repintura de peças plásticas automóveis.

SOBRE

O **Wanda 610 1K Plastic Primer** é um promotor de adesão monocomponente (1K) de secagem rápida, especialmente desenvolvido para aplicação em peças plásticas na repintura automóvel. Garante uma excelente aderência dos acabamentos posteriores nos substratos plásticos mais comuns do setor.

Principais Características:

- **Pronto a usar:** Não necessita de adição de diluente ou endurecedor (basta agitar 5 segundos antes de aplicar).
- **Secagem rápida:** Tempo de secagem (flash-off) de apenas 20 minutos a 20°C.
- **Excelente versatilidade:** Pode ser utilizado com aparelhos, primários, bases e tintas de acabamento Wanda.
- **Praticidade de aplicação:** Aplicação simples em apenas 1 demão uniforme.

Especificações Técnicas:

- **Matéria-prima básica:** Resinas de poliéster.
- **Substratos adequados:** Todas as peças plásticas de carroçaria atualmente disponíveis na indústria automóvel (exceto polietileno puro - PE).
- **Rendimento teórico:** 11 m²/litro para uma espessura de camada de 1 µm.
- **Espessura de película:** 1 - 4 µm.
- **Viscosidade de aplicação:** 15 - 17 segundos (Copo DIN 4 a 20°C).
- **Validade:** 2 anos a 20°C.

Instruções de Aplicação:

1. **Preparação da superfície:** Pré-lavar a superfície com água morna e detergente, enxaguando abundantemente com água limpa. Remover contaminações superficiais com um desengordurante universal.
2. **Pistola de pintura:**
   - Bico (Gravidade): 1.2 – 1.4 mm
   - Pressão de trabalho: 1.7 – 2.2 bar
3. **Aplicação:** Aplicar 1 demão uniforme sobre o substrato plástico não tratado.
4. **Tempos de secagem e repintura:**
   - Tempo de secagem ao ar (flash-off): Mínimo de 20 minutos a 20°C antes de recobrir.
   - Janela de repintura: Aplicar os aparelhos ou tintas de acabamento dentro de um prazo máximo de 24 horas (a 20°C).

Nota: Não aplicar o 1K Plastic Primer em peças de plástico que já venham pré-tratadas com primário de fábrica (OEM).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA