



SILICONE ACRÍLICO LISO BRANCO A585 310ML

SKU: DVFSAL310

Silicone acrílico pintável de alta qualidade A585, o selante preferido pelos profissionais com cura por evaporação da água formando uma junta flexível plasto-elástica.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Pintável com tinta aquosa ou sintética;
- Boa aderência à generalidade das superfícies sem necessidade de primário;
- Aplicações em interiores e exteriores* abrigados;
- Fácil de aplicar e limpar;
- Praticamente sem odor.

Aplicações:

- Especialmente desenvolvido para selagem interior de juntas de ligação entre escadas, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas, juntas perimetrais de caixilharia de metal ou madeira, cimento e alvenaria.

Instruções de aplicação:

- Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.

Limitações:

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas;
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas;

- * Pode ser aplicado em exteriores , com tempo seco durante pelo menos 5 horas após a aplicação do produto.

Preparação das superfícies e acabamento:

- A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se soltarem.

Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de Bostik A585 e duas partes de água.

Pintura:

- Admite pintura após a cura total, com tintas de base aquosa ou sintética. Não pintar durante o processo de cura, uma vez que poderá verificar-se uma ligeira retração do produto que pode levar à fissuração da tinta. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

Limpeza:

- Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Base	Acrílica
Formação de pele	7 min.
Resistência à temperatura	-20°C a +75°C
Resistência à tração	0,40 N/mm ²

SOBRE A MARCA

