

SPRAY ANTIGRAVILHA PRETO WEPRO 500ML

SKU: MTNPR0002

Proteja a carroçaria com o Spray Antigravilha Preto WEPRO 500ml que garante elevada elasticidade, proteção anticorrosiva e acabamento texturado de secagem rápida.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de Apresentação

O **Spray Antigravilha Preto WEPRO 500ml** é um revestimento protetor técnico desenvolvido para proteger a carroçaria e os painéis inferiores de veículos contra o impacto de pedras e gravilha. A sua fórmula de alta espessura amortece ruídos e vibrações mecânicas, reproduzindo com fidelidade o acabamento original de fábrica nas cavas de roda e fundos.

- **Proteção anticorrosiva e durabilidade:** barreira elástica resistente à humidade, salitre e intempéries que previne o aparecimento de corrosão.
- **Secagem ultrarrápida:** seco ao tato em cerca de 5 minutos, otimizando o tempo de intervenção na oficina.
- **Elevada elasticidade e espessura:** camada flexível de 30 a 35 microns por demão que suporta variações térmicas e frio sem estalar.
- **Fácil de repintar:** totalmente compatível com a aplicação de tintas de acabamento e bases de repintura após a cura.
- **Textura ajustável:** permite controlar a textura final pretendida variando a distância de pulverização.

Instruções de aplicação:
Agite a embalagem durante 2 a 3 minutos após ouvir a esfera misturadora. Aplique sobre superfícies limpas, desengorduradas e sem ferrugem, lixando a área e aplicando primário nas zonas metálicas a descoberto. Pulverize 2 a 3 demãos cruzadas com intervalo de 15 a 30 minutos entre camadas. Repintável após 1 a 3 horas de secagem. No final da aplicação, inverta a lata e pressione a válvula até sair apenas gás para evitar entupimentos.

Garanta a máxima durabilidade, proteção mecânica e um acabamento profissional em cada trabalho com o **Spray Antigravilha Preto WEPRO 500ml**.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Alquídico modificado
Briho a 60º	30%
Secagem ao toque (ASTM D-1640 ISO 1517)	5 minutos
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517)	1 a 3 horas
Espessura seco	30-35 µm/capa
Rendimento teórico	2 m²
Repintura	15 a 30 minutos entre demãos

SOBRE A MARCA

13/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.