

SPRAY DE PRIMÁRIO SPOT SEALER DTM 400ML

SKU: SK-360672

Primário em aerosol de secagem rápida para reparação de pequenas zonas de metal. Promove adesão direta e proteção anticorrosiva eficiente.

SOBRE

O Spray de Primário Spot Sealer DTM é a solução ideal para oficinas auto que procuram um primário em aerosol de secagem ultrarrápida e fácil aplicação. Especialmente formulado para aplicação direta em substratos metálicos, este primário garante uma excelente aderência e uma base robusta para a repintura de pequenas zonas. A sua fórmula Direct to Metal elimina passos adicionais, otimizando o fluxo de trabalho na oficina e assegurando resultados profissionais com máxima eficiência.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Primário em aerosol de rápida secagem, pronto a usar.
- **Utilização:** Desenvolvido para reparação de pequenas zonas de riscos com metal exposto em carroçarias e indústria automóvel.
- **Substratos Adequados:** Aplicável sobre acabamentos existentes, Aço, Cobre, Aço Zincado e Alumínio.
- **Preparação da Superfície:** Limpar e desengordurar a superfície para remover contaminação antes de lixar. Para aço, remover ferrugem e lixar até P320. Para aço zincado e alumínio, esfregar com Scotch-Brite 447 (vermelho) antes de desengordurar.
- **Aplicação:** Agitar bem o aerosol durante vários minutos antes de usar. Manter a uma distância de 12-18 cm do painel. Aplicar 2-3 camadas finas. Inverter o aerosol e limpar o bico após o uso para evitar entupimentos. Temperatura recomendada de aplicação entre 15°C - 35°C.
- **Tempo entre Demãos:** 8-10 minutos a 20°C.
- **Tempo de Repintura:** Mínimo de 15 minutos de evaporação a 20°C antes da repintura. Repintável até 48 horas a 20°C. Se o tempo máximo for excedido, afinar o Spot Sealer DTM com P500 a seco ou P1000 a água.

- **Repintável com:** Todos os primários/aparelhos e *topcoats* Sikkens, com exceção do Primer Surfacer EPII.
- **Espessura Recomendada:** 20-30µm por sistema de aplicação.
- **Rendimento:** O rendimento do produto depende de vários fatores, como a forma do objeto, a rugosidade da superfície, as técnicas de aplicação, a pressão e as condições da aplicação.
- **Proteção:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória de ar fresco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.