

SPRAY DE PRIMÁRIO WASHPRIMER 1K CF 1L

SKU: SK-525783

Primário ácido transparente 1K em spray de secagem rápida, ideal para reparações pontuais. Excelente aderência e proteção anticorrosiva para metal.

SOBRE

O Washprimer 1K CF é um primário ácido transparente monocomponente em aerossol de secagem rápida, desenvolvido para reparações pontuais em oficinas profissionais. Ideal para aplicação direta sobre metal despido e uma variedade de substratos, este primário proporciona uma excelente aderência e resistência anticorrosiva, preparando eficazmente a superfície para os sistemas de pintura subsequentes e garantindo um acabamento de qualidade superior. É a solução ideal para a imprimação de pequenas áreas metálicas descobertas e lixadas, otimizando o processo de repintura.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto**: Primário ácido transparente monocomponente em aerossol, à base de resinas de polivinilo butiral.
- **Substratos Adequados**: Excelente aderência em aço, aço zincado, alumínio e aço inoxidável.
- **Preparação da Superfície**: A superfície deve ser completamente limpa de contaminação antes da lixagem. Limpe com água quente e detergente, seguida de enxaguamento com água limpa. A lixagem final deve ser com grãos P220-P320. Assegure que a superfície está limpa e seca antes de aplicar o primário. Evitar contacto com água se houver betume exposto.
- **Aplicação**: Agitar bem antes de usar. Aplique 1 a 2 demãos húmidas e uniformes diretamente do aerossol sobre as áreas metálicas a descoberto.
- **Distância de Aplicação**: 12-18 cm.
- **Evaporação entre Demãos**: Deixar 5-10 minutos a 20°C.
- **Espessura Recomendada**: Com o método de aplicação correto, a espessura seca é de 6-12µm.

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

- **Tempo de Repintura**: Mínimo de 15 minutos de evaporação a 20°C. Repintar antes de 24 horas a 20°C.
- **Repintável com**: Compatível com todas os primários/aparelhos Sikkens, com exceção de betumes de poliéster 2K, betume a pistola, betume 1K, Primer Surfacer EP II e Autosurfacer UV.
- **Temperatura de Aplicação Recomendada**: Entre 15°C e 35°C.
- **Humidade Relativa Máxima durante a Aplicação**: 75%.
- **Rendimento Teórico**: Aproximadamente 5 m²/L (pronto a utilizar).
- **Limpeza**: Para limpar o bico após a utilização, inverta o aerossol e pressione o bico até que o propelente esteja desobstruído.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.