



SPRAY PRIMÁRIO 660 ETCH 400ML

SKU: WND-660/0.4

Primário fosfatante universal em spray de secagem rápida. Ideal para metal, alumínio e galvanizado, oferece excelente aderência e proteção anticorrosiva.

SOBRE

O Spray Primário 660 Etch é a solução ideal para oficinas auto que procuram um primário fosfatante universal de alta performance. Este primário de secagem rápida, isento de cromatos e em formato aerossol, foi desenvolvido para aplicação em superfícies lixadas de metal, alumínio e aço galvanizado. Garante uma excelente aderência e uma resistência superior à corrosão, preparando a superfície de forma eficaz para a repintura. A sua formulação 1K (monocomponente) simplifica o processo, permitindo resultados consistentes e profissionais.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Primário fosfatante universal 1K em aerossol.
- **Secagem Rápida:** Otimizado para processos rápidos em oficina.
- **Isento de Cromatos:** Formulação mais segura e amiga do ambiente.
- **Substratos Adequados:** Aço, aço galvanizado e alumínio. Também pode ser aplicado em acabamentos existentes.
- **Excelentes Propriedades:** Oferece aderência superior e alta resistência à corrosão.
- **Preparação da Superfície:**
 - Efetuar lixagem final com P320.
 - Limpar exaustivamente a superfície com um desengordurante à base de solvente antes e após a lixagem.
 - Remover qualquer vestígio de ferrugem no aço. A cascarilha de laminagem deve ser removida por jato abrasivo; utilize P320 como etapa final de lixagem.
 - Para aço zincado e alumínio, esfregar bem com Scotch-Brite 447 (vermelho).

- Não aplicar se a humidade relativa do ar for superior a 75% ou se o substrato estiver no ponto de condensação. Aguardar que as condições melhorem e a superfície esteja completamente seca.
- **Processo de Aplicação:**
 - Agitar bem antes de usar.
 - Aplicar 1 a 2 demãos húmidas.
 - Distância de aplicação: 12-18 cm.
 - Tempo de evaporação entre demãos: 5-10 minutos a 20 °C.
 - Tempo de evaporação antes de repintar: 15 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (a 20 °C):**
 - Seco para lixar: 15 minutos.
- **Capacidade de Repintura:** Pode ser repintado com aparelho e acabamento 2K da Wanda. Não aplicar qualquer outra camada de acabamento bicapa diretamente.
- **Limpeza do Equipamento:** Após a utilização, inverter o aerossol e pressionar o bico para desobstruir a ranhura do envase.
- **Proteção:** Recomenda-se a utilização de proteção respiratória adequada, como um respirador com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

