

SPRAY PRO CONVERTER FERRUGEM 400ML

SKU: MTNPR0018

Spray da linha Pro para converter ferrugem para uma imprimação promovendo a aderência de camadas seguintes. Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de solvente e água, respeitando tempo de secagem superior a 2 horas.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Transformador de ferrugem PRO, graças aos seus aditivos, converte o óxido numa imprimação promovendo a aderência das camadas seguintes. Com resina epóxi transparente, para não prejudicar o acabamento da superfície pintada adjacente, neutraliza, transforma e encapsula o óxido em superfícies de aço danificadas, gerando uma camada impermeável livre de óxido e mais resistente a agentes corrosivos. Permite pintura posterior, prolongando

a propriedade anticorrosiva, minimizando assim a manutenção. O produto pode ser repintado com a maioria das tintas à base de solvente e água, respeitando um tempo de secagem superior a 2 horas.

Propriedades gerais:
- Secagem rápida;
- Boa aderência em superfícies oxidadas;
- Economia de tempo na manutenção de superfícies;
- Eliminação do processo de lixar no pré-tratamento da pintura;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Boa aderência em suportes metálicos como aço, alumínio e galvanizado.

Instruções de utilização:
- Limpar as áreas mais oxidadas com uma escova de aço;
- Limpar o pó de óxido com Álcool MTN 70%;
- Secar a superfície onde pretende aplicar;
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplicar a uma distância de 10-20 cm em camadas finas. Recomenda-se 3-4 camadas uniformes de 35-45 mm, aplicadas a cada 10 minutos entre as camadas. Com o óxido encapsulado, no acabamento final apresentará um aspeto “molhado” igual à tinta envolvente;
- Tempo de secagem entre demãos (flash OFF time) 15-20 minutos;
- Tempo de repintura. Após 2 horas, dependendo da espessura da camada, da humidade e da temperatura de secagem. Aplicar a tinta de cor e siga os procedimentos e tempos indicados pelo fabricante. Realizar um teste numa pequena área para verificar a compatibilidade entre os produtos;
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Sugestões de aplicações:
- Primário neutralizante para oxidação localizada em aço e impermeabilização da referida superfície;
- Gera uma proteção anticorrosiva de longa duração da superfície;
- Ideal para uso industrial e bricolagem;
- O produto pode ser repintado com a maioria dos sistemas à base de água e de solvente, mantendo os tempos de repintura indicados nesta técnica.

Características técnicas:
- Cor: Transparente amarelado;
- Brilho: Brilhante;
- Secagem ao tato: 45 minutos a 1 hora;
- Espessura da camada seca: 10 - 15 mícron / demão;
- Resistência a temperatura: 90ºC;
- Desempenho teórico: 0,6 m² - 0,8 m² (45-35 mm);
- Repintura: 2 horas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Resistência a temp.	90°C
Secagem ao tato	45 min. – 1 hora
Repintura	2 horas

SOBRE A MARCA

09/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.