

SPRAY PRO DE TINTA FLUORESCENTE 400ML

SKU: MTNPRFLU

Spray de tinta fluorescente composto por resinas acrílicas e copolímeros de natureza termoplástica juntamente com pigmentos fluorescentes (hipnóticos), para obter acabamentos de elevada luminosidade.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- A sua formulação incorpora uma base de cargas que proporcionam maior cobertura, para poder trabalhar diretamente sobre fundos escuros.
- Secagem rápida;

- Cores muito vivas;
- Facilidade de aplicação;
- Resistência a temperaturas abaixo de zero;
- Não contém chumbo nem outros metais pesados;
- Pode utilizar-se em inúmeros materiais;
- Pode ser facilmente removida com acetona;
- Pode ser aplicada em superfícies húmidas;
- Muito baixa resistência aos raios U.V;
- Envernizável com um verniz acrílico.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço. Em plásticos como PS e PP, aplique uma camada de fixação;
- Para obter um acabamento melhor e mais atrativo, aplique primeiro uma camada de tinta branca mate;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Sugestões de aplicações:
- Bricolagem;
- Construção;
- Estudos geológicos;
- Em geral onde for necessário uma sinalização com grande vizibilidade;
- Graffiti;
- Sinalização topográfica;
- Indústria;
- Indústria mineira.

Características técnicas:
- Cor: Amarelo, Verde ou Vermelho;
- Brilho: <10 %; - Secagem ao tato: 5 minutos; - Secagem total: 10 minutos; - Espessura da camada seca: 15 µ/camada; - Rendimento teórico (pintura contínua): 2m2; - Resistência ao calor: 150ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Secagem ao tato	5 mi.
Secagem total	10 min.

Rendimento (teórico)	2m2 / 400ml
Resistência a temp.	150ºC

SOBRE A MARCA

10/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.