

SPRAY PRO EFEITO FORJADO 400ML

SKU: MTNFORJ

Esmalte sintético com poder anticorrosivo formulado com pigmentos metálicos de óxido de ferro micáceo natural, conferindo ao elemento pintado um aspeto ferroso.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Secagem muito rápida;
- Bom poder anticorrosivo;
- Protege a base metálica;
- Excelente resistência às intempéries;

- Não contém chumbo nem outros metais pesados;
- Alto poder de cobertura;
- Excelentes propriedades contra a soldadura;
- Muito boa aderência;
- Acabamento com aspeto áspero.

Exemplos de aplicações:
- Pelas características do produto, recomendamos a sua utilização para retoques e pintura de todo o tipo de materiais:
- Aço estrutural;
- Grades;
- Fontes e todo o tipo de material urbano;
- Postes de iluminação;
- Cercas de metal;
- Uniões de soldadura.

Instruções de aplicação:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas: Remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após 20 minutos com a mesma tinta;
- Devido à densidade do produto, é importante agitar o recipiente durante a aplicação. Para obter mais homogeneidade do acabamento;
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Tipo de ligante: Sintético modificado;
- Cor: Preto ou cinza;
- Brilho: < 10%;
- Secagem ao tato: 20 minutos;
- Secagem total: 24 horas;
- Espessura da camada seca: 20 ?/camada;
- Aderência: 3B;
- Névoa salina: 300 horas;
- Rendimento teórico (pintura contínua): 3 m²;
- Diluente: Mistura;
- Vida útil do produto: (Devidamente conservado) 5 anos;
- Repintura: Entre 20 minutos e 2 horas ou após 24 horas;
- Resistência da pintura ao calor: 100 ºC;
- Condições de aplicação: Temperatura ambiente mínima de 8ºC / Temperatura da superfície de 5-50 ºC / Humidade máxima de 85% R.H.P.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Cor / Efeito	Preto / Forjado
Ligante	Sintético modificado
Secagem ao tato	20 min.
Secagem total	2h
Aderência	3B
Rendimento	3 m²
Diluente	Mistura de Solventes
Repintura	Entre 20 min. e 2h / Após 24h

SOBRE A MARCA