

SPRAY PRO PRIMÁRIO UNIVERSAL BRANCO 400ML

SKU: MTNPR0004

Spray primário universal da linha Pro, em cor branco, atua como ponte de aderência para pintar superfícies não absorventes.

IMAGENS ADICIONAIS






SOBRE

Vídeo de apresentação:

Primário branco que atua como ponte de aderência para pintar superfícies não absorventes. O seu alto poder anticorrosivo e boa aderência numa infinidade de suportes tornam-no no primário mais universal ou “todo-o-terreno” do mercado.

Propriedades gerais:

- Facilidade de aplicação;
- Muito boa aderência;
- Resistência ao calor 100 ºC;
- Cor branca;
- Interior e exterior;
- Pode funcionar como um produto de acabamento branco;
- Excelente primário para todas as superfícies: ferro, zinco, cobre, galvanizado, poliéster, metacrilato, melanina, poliuretano, cerâmica, azulejos e vidro, etc.;
- Não é recomendado aplicar em alumínio anodizado.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Sugestões de aplicações:
- Indicada como camada de primário se for necessário aumentar a fixação ou a proteção anti corrosão;
- Indústria automóvel;
- Indústria;
- Construções metálicas;
- Bricolagem;
- Manutenção.

Características técnicas:
- Cor branco;
- Brilho: aspeto mate, brilho <15%; - Secagem ao tato: 30 minutos; - Secagem total: 36 horas; - Desempenho teórico (pintura contínua): 2,5 m2 / 400ml; - Repintura: - **Com o seu próprio primário:** Aos 10 minutos.
- **Com outras tintas de acabamento:** Após 30 minutos a um máximo de 2 h ou aguarde 36 h ou mais. Decorridos 3 dias após a aplicação do primário, é recomendável lixar ligeiramente a superfície para facilitar a fixação do posterior revestimento.
- Resistência ao calor: 100 ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml

Resistência a temp.	100ºC
Secagem ao tato	30 min.
Secagem total	36 horas

SOBRE A MARCA

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.