



SPRAY PRO VERNIZ ACRÍLICO 2K 400ML

SKU: MTNPK

Este spray de verniz bicomponente MTN PRO 2K é um verniz poliuretano bicomponente altamente brilhante e com grande resistência à gasolina e outros produtos químicos. Disponível em acabamento brilhante e mate.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Verniz especialmente concebido para o acabamento final de peças e reparações.

Propriedades gerais:

- Facilidade de aplicação e repintura.
- Totalmente transparente.
- Não amarelece.
- Excelente nivelamento e brilho.

- Resistente à gasolina e a agentes químicos.
- Boa resistência às intempéries.
- Boa capacidade de uniformizar as imperfeições do suporte.
- Apenas para uso profissional. O catalisador contém isocianatos.
- É muito fácil de polir.

Sugestões de aplicações:

Como camada de acabamento para proteção e realce do brilho de superfícies pintadas, máquinas, peças, nos sectores automóvel, industrial, poliéster ou onde seja necessário um verniz de alto desempenho.

Instruções de utilização:

- Retire o botão vermelho da tampa. Rode o recipiente 180º e coloque o botão na haste da parte inferior da lata do aerossol.
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Apoie a lata de aerossol num lugar firme e carregue no botão vermelho com a palma da mão.
- Após a ativação, agite novamente o aerossol durante 2 minutos, para uma boa homogeneização do produto e catalisador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies já pintadas com sistemas de duas camadas, verifique a compatibilidade caso utilize tintas de outros fabricantes.
- Após a utilização, inverta o aerossol e pulverize até sair apenas gás para purgar a válvula. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas. Não respire os vapores do aerossol.

Características técnicas:

- Brilho 60º: 90% brilhante; Mate: 15%;
- Secagem ao tato: 30 minutos;
- Secagem total: 72 horas;
- Espessura da camada seca: 20 micron / camada;
- Desempenho teórico: 2,5 m² / 400ml;
- Vida útil da mistura: 24-48 horas consoante a temperatura ambiente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acabamento	Brilhante ou Mate, Mate
Volume	400ml
Secagem ao tato	10 min.
Secagem total	12 horas



Resistência a temp.

150°C

SOBRE A MARCA

