

SPRAY PRO ZINCO MATE 99% 400ML

SKU: MTNPR0108

Spray da linha PRO com uma secagem rápida muito rica em zinco, para proteção contra a corrosão de superfícies de ferro e aço. Em película seca contém 97% de zinco.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:
- Forma uma película relativamente elástica que pode servir de base para outras tintas;
- Excelente poder anticorrosivo por proteção catódica;
- Resistente a alguns produtos químicos e a agentes meterológicos;
- Excelente aderênci;
- Alto poder de enchimento;

- Secagem rápida;
- Bom poder de cobertura;
- Secagem ultrarrápida;
- Utilizável em soldadura;
- Pode utilizar-se como primário.

Aplicações:
- Como camada de base e acabamento para a proteção de superfícies ferrosas em todos os tipos de ambientes, uma vez que protege ativamente contra a corrosão por proteção catódica;
- Aço estrutural;
- Veículos industriais;
- Cercas de metal;
- Uniões de soldadura;
- Instalações costeiras;
- Máquinas;
- Depósitos metálicos de armazenamento;
- Devido à sua condutividade, é utilizável em processos de soldadura;
- Resistente até 350ºC.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o spray antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Durante a aplicação, é aconselhável agitar o pulverizador;
- Inverta a lata para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Tipo de ligante: Éster de epóxi;
- Cor: Zinco mate;
- Secagem ao tato: 20 a 30 minutos;
- Secagem total: 24 horas;
- Aderência: B;
- Rendimento teório (pintura contínua): 2 m² para aerossol de 400 ml;
- Diluente: Acetato de butilo;
- Condições de aplicação:
- Temperatura ambiente mínima de 8ºC;
- Temperatura de superfície de 5ºC a 50 ºC;
- Humidade máxima de 85%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Éster de épóxi
Secagem ao tato	20 – 30 min
Secagem total	24h
Aderência	B
Rendimento	2 m²
Diluente	Acetato de butilo

SOBRE A MARCA

10/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.