

SPRAY PROMOTOR DE ADERÊNCIA 1K ALL PLASTICS 400ML

SKU: SK-370141

Primário spray monocomponente de secagem rápida para plásticos. Garante aderência superior e prepara eficazmente as superfícies para a repintura automóvel.

SOBRE

O Spray Promotor de Aderência 1K All Plastics é a solução ideal para oficinas auto que procuram uma preparação de superfícies plásticas eficaz e de secagem rápida. Este primário monocomponente garante uma base sólida para a repintura, otimizando o processo e assegurando resultados duradouros para os profissionais.

Concebido para aplicação profissional, este primário de aderência em formato spray é a escolha perfeita para todas as reparações em peças plásticas de veículos. A sua fórmula 1K (monocomponente) significa que está pronto a usar, poupando tempo e maximizando a eficiência na oficina.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Primário monocomponente de secagem rápida de aderência.
- **Substratos Adequados:** Todas as peças plásticas do veículo (com exceção de PE puro – polietileno), especialmente recomendado para peças plásticas de poliuretano macio. Não aplicar em plásticos pré-imprimados de fábrica (OEM).
- **Preparação da Superfície:**
  - Pré-lavar a superfície com água morna e detergente e aclarar com água limpa.
  - Retirar contaminação da superfície com M700, Anti Static Degreaser ou M850.
  - Para peças de termoplástico não tratadas, lixar a fundo com Sikkens Plastic Prep (3M VFN para plásticos duros ou 3M UFN para plásticos flexíveis ou macios) e aclarar.
  - Para peças plásticas pintadas, realizar lixagem final com P220-P320 (P400 para reparações rápidas nas margens externas) e limpar a superfície. Evitar contacto com desengordurante de base a água se o

betume estiver exposto.

- **Modo de Aplicação:**
  - Agitar bem o aerossol antes de usar.
  - Manter o aerossol a uma distância de 12-18 cm do painel.
  - Aplicar 1 demão, inclusivamente em substratos plásticos não tratados.
  - Após a utilização, inverter o aerossol e pulverizar durante 2-3 segundos para limpar a boca.
- **Grossura da Camada:** 1-4 µm (com a aplicação recomendada).
- **Tempos de Secagem e Repintura (a 20°C):**
  - Repintável após um mínimo de 20 minutos de evaporação.
  - Aplicar o betume, aparelho ou acabamento antes de 24 horas.
  - Se o tempo máximo de repintura for excedido, lixar a superfície com 3M UFN (Cinzento) antes de repintar com uma camada completa de 1K All Plastics Primer.
- **Repintável Com:** Todas as imprimações, betumes, aparelhos e acabamentos da AkzoNobel (Sikkens).
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Car Refinishes recomenda o uso de máscara de fornecimento de ar fresco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos

clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.