

SPRAY WASHPRIMER 1K CF 400ML

SKU: SK-514206

Primário ácido monocomponente em aerossol de secagem rápida para excelente aderência e proteção anticorrosiva. Ideal para reparação de metal e substratos.

SOBRE

O Spray Washprimer 1K CF é um primário ácido monocomponente em aerossol, indispensável para oficinas auto que procuram soluções rápidas e eficazes para a repintura automóvel. Desenvolvido para aplicação direta sobre superfícies metálicas e outros substratos, este primário de secagem ultrarrápida garante uma excelente aderência e proteção anticorrosiva duradoura, essencial para a qualidade e longevidade dos trabalhos de repintura.

Este primário é pronto a usar e ideal para a aplicação em superfícies metálicas expostas previamente lixadas. A sua formulação de polivinil butiral assegura um desempenho superior, protegendo os sistemas de pintura subsequentes.

Características e Aplicação:

- Primário ácido monocomponente em aerossol de secagem rápida.
- Proporciona excelente aderência e proteção anticorrosiva.
- Pronto a usar, basta agitar bem antes da aplicação (agitar a bola de mistura por vários minutos).
- Distância de aplicação recomendada: aproximadamente 12-18 cm do painel.
- Aplicar 1-2 demãos finas para otimizar o resultado.
- Temperatura recomendada de aplicação: entre 15°C e 35°C.
- Nível de humidade relativa máxima durante a aplicação: 75%.
- Grossura de camada recomendada: 6-12µm.
- Repintável com todos os aparelhos Sikkens (exceto betumes de poliéster 2K, Sikkens Autosurfacer UV, Polysurfacer - Kombi Filler – Primer Surfacer EP II, e bases de cor).

- Para limpeza do bico após o uso, inverter o aerossol e pressionar a boca por 2-3 segundos.

Substratos Recomendados:

- Aço
- Aço zincado
- Alumínio
- Aço inoxidável

Preparação da Superfície:

- Eliminar contaminação com limpador/desengordurante adequado antes de lixar.
- Pré-lavar a superfície com água tépida e sabão, enxaguando bem com água limpa.
- Lixagem final com P220 - P320.
- Se houver betume exposto, evitar contacto com água (ex: desengordurante à base de água).

Tempos de Secagem e Repintura (a 20°C):

- Repintável depois de: 15 minutos.
- Repintável durante: 24 horas.
- Tempo de evaporação entre camadas: 4-8 minutos.

Armazenagem e VOC:

- A caducidade do produto faz referência a embalagens fechadas a 20°C.
- Evitar variações significativas de temperatura.
- O conteúdo em VOC deste produto pronto a usar é de 710 g/litro, respeitando o limite da UE de 840 g/litro (categoria IIB.e).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.