

TINTA ACRIL 100% BRANCO EXTERIOR 20571

SKU: DY41989BR

A tinta Acril 100% é uma tinta plástica para fachadas formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação selecionada.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Boa durabilidade;
- Boa retenção de cor;
- Anti fungos e anti algas;
- Boa aplicabilidade;

Características técnicas:
Rendimento:10-14 m2/L
Secagem ao tato: 30 minutos;
Secagem repintura: Aprox. 4 horas;
Secagem total: Aprox. 24 h;
Densidade: 1,320 (a 23°C);
Viscosidade: 105+-5 KU (a 23°C);
Brilho: Mate;
Ponto de inflamação: Não inflamável;
Teor de sólidos (em volume): 36,5 ± 1,0 %;
Diluição (em volume): até 10% na 1ª demão e até 5% nas restantes.

Preparação da superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas,

desengorduradas e secas. Por norma, as superfícies devem ser preparadas com o primário Dyprolite refª 20416.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360.
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

Adicionar água potável nas seguintes proporções:
- 1ª demão: 10 a 15%;
- Restantes demãos: 5 a 10%.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas:
- Água e sabão.

Notas importantes:
- Evitar a aplicação do produto com tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso, ou respeitando as seguintes condições ambientais: a humidade relativa deve ser inferior a 80% e a temperatura ambiente deve estar entre os 10°C e os 35°C.

Tinta Acril 100% 20571 419896:
- Embalagem de volume de 5 litros.

Tinta dycrilforce 20571 419897:
- Embalagem de volume de 15 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	15L, 5L
Redimento	10-14 m²/L
Secagem ao tato	30 min.
Secagem repintura	4h
Densidade	1,320 ± 0,030 (23°C)
Viscosidade	105 ± 5 KU (23°C)
Brilho	Mate

SOBRE A MARCA

