



## TINTA ACRÍLICA AQUOSA AQUALIS BRANCO INTERIOR

**SKU:** AQUALISBR

Tinta baseada em resinas acrílicas em dispersão aquosa, lavável, apresentando um nível elevado de cobertura, facilidade de aplicação e boa resistência a agentes atmosféricos.

---

### SOBRE

#### Propriedades gerais:

- Cor branca;
- Acabamento liso, mate;
- Tempo de secagem superficial de cerca de 30 minutos. Tempo de secagem para repintura de cerca de 4 horas;
- Diluente de aplicação e limpeza: Água.

#### Preparação do substrato:

- A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário Ripofix. No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário Ripoprim. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário Kenisol.

#### Processo de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.

#### Esquema de aplicação:

- Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:
- A primeira, com Aqualis diluído entre 5 e 10%;
- A(s) seguinte(s), com Aqualis diluído até ao máximo de 5%.

#### Intervalo entre demãos:

- 4 horas.

**Condições ambientais de aplicação e secagem:**

- A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Acabamento          | Liso, mate   |
| Densidade           | 1,53 +- 0,02 |
| Viscosidade         | 45+-5 Poises |
| Teor de sólidos     | 32 +- 1%     |
| Ponto de inflamação | >100°C       |
| Secagem superficial | 30 min.      |
| Secagem repintura   | 4h           |

**SOBRE A MARCA**