



TINTA ACRÍLICA AQUOSA KENMAT BRANCO INT/EXT

SKU: KENMATBR

Tinta Kenmat é baseada em resinas acrílica em dispersão aquosa, lavável, apresentando um nível elevado de cobertura, facilidade de aplicação e boa resistência a agentes atmosféricos.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Cor branco;
- Acabamento liso, mate;
- Tempo de secagem superficial de 30 minutos e tempo de secagem para repintura de 4 horas;
- Diluente de aplicação e limpeza: Água.

Campo de utilização:

- Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outros. Produto para utilização em exteriores e interiores.

Preparação do substrato:

- A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário **Ripofix**. No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário **Ripoprim**. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário **Kenisol**.

Processo de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.

Esquema de aplicação:

- Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:

- A primeira, com **Ripomat** diluído entre 5 e 10%;
- A(s) seguinte(s), com o **Ripomat** diluído até no máximo de 5%.

Rendimento prático:

- 10 a 14 m²/L/demão.

Condições ambientais de aplicação e secagem:

- A superfície deve estar limpa e seca, com temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acabamento	Liso, mate
Densidade	1,48 +- 0,05
Viscosidade	115 +- 4 KU
Teor de sólidos	40 +- 2%
Ponto de inflamação	>100°C
Secagem superficial	30 min.
Secagem repintura	4h

SOBRE A MARCA