

TINTA DYCRILFORCE BRANCO EXTERIOR 5700

SKU: DY3673FBR

A tinta dycrilforce 5700 branca é uma tinta de exterior mate 100% acrílica de elevada qualidade, com aditivos especiais que lhe conferem uma excelente repelência à água liquida.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Tinta plástica formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica, com aditivos especiais que lhe conferem uma excelente repelência à água liquida;
- Brilho: Mate;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Alvenaria, Betão;
- Cores disponíveis: Branco e Bases 10, 20 e 30;
- Documento de Aplicação LNEC nº 81 (Disponível no site do LNEC e em dyrup.pt);
- Boa retenção de cor;
- Excelente aplicabilidade;
- Excelente repelência à água líquida;
- Boa opacidade;
- Boa resistência a fungos e algas;
- Grande durabilidade;
- Boa resistência à difusão de dióxido de carbono;
- Proteção contra fungos e algas.

Características técnicas:
Rendimento:
- Superfícies lisas: 10-15 m²/L (por demão);

- Superfícies rugosas: 8-10 m²/L (por demão);
Secagem ao tato: 1h;
Secagem repintura: Aprox. 4 h;
Secagem total: Aprox. 12 h;
Densidade: 1,334 (a 23°C);
Viscosidade: 100-110 KU (a 23°C);
Brilho: Mate;
Ponto de inflamação: Não inflamável;
Teor de sólidos (em volume): 38,4 ± 1,0 %.

Preparação da superfície e produto:
- Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e eventuais escorridos do cimento (leitadas);
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão com água e aplicar Dyruwash refª 9360;
- Proceder a todas as reparações necessárias;
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de Dyrufix Aqua refª 4907 ou Dyrufix refª 37031;
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de Dyruprimer refª 5415;
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar;
Adicionar água potável nas seguintes proporções:
- 1ª demão: 10 a 15%;
- Restantes demãos: 5 a 10%.
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de Dycrilforce.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas:
- Água e sabão.

Notas importantes:
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas;
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

Tinta dycrilforce 5700 367383:
- Embalagem de volume de 5 litros.

Tinta dycrilforce 5700 367384:
- Embalagem de volume de 15 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 15L
Rendimento sup. Lisas	10-15 m²/L (por demão)
Rendimento sup. Rugosas	8-10 m²/L (por demão)
Secagem ao tato	1h
Secagem repintura	aprox. 4h
Secagem total	aprox. 12h
Densidade	1,334 (a 23°C)
Viscosidade	100-110 KU (a 23°C)

SOBRE A MARCA