

TINTA DYRUWAY EVOLUTION BRANCO 5777

SKU: DY3683BR

A tinta Dyruway 5777 branco é uma tinta acrílica mate com excelente cobertura, apta para interior e exterior, garantindo uma excelente cobertura e elevado rendimento. É um produto fácil de aplicar, sem salpicos, sendo bastante versátil.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Brilho Mate;
- Acabamento Liso;
- Suportes: Alvenaria, estuque e gesso cartonado;
- Cores disponíveis: Branco e Bases 5, 10, 20, 30 e 40;
- Excelente cobertura;
- Fácil Aplicação;
- Boa retenção de cor;
- Lavável;
- Excelente rendimento.

Características técnicas:
Rendimento: 10-14 m²/L (por demão);
Secagem ao tato: Aprox. 30 min;
Secagem repintura: Aprox. 4h;
Secagem total: Aprox. 12h;
Densidade: 1,420 (a 23ºC);
Viscosidade: 90 -95 KU (a 23ºC);
Ponto de inflamação: Não inflamável
Teor sólidos (%v/v): 34 ±1 %.

Preparação da superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas. Por norma, as superfícies devem ser preparadas com os primários Seláqua refª 5080, Primário Aquoso Branco ref. 5415 ou Seláqua-P refª 5090;
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360;

Casos especiais:
- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de DIP Fix ref. 8655 diluído convenientemente;
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360;
- Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5%-3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfeção;
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad refª 5112;
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 15-20% de água potável na primeira demão e 5-10% nas seguintes demãos.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo ou pistola. Na aplicação com pistola de ar comprimido, diluir com 15-20% de água potável;
- Com pistola airless sem diluição.

Limpeza das ferramentas:
- Água.

Notas Importantes:
- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado;
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas;
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC.

Tinta Dyruway Evolution 5777 368313:
- Embalagem de 5 litros.

Tinta Dyruway Evolution 5777 368315:
- Embalagem de 15 litros.

Tinta Dyruway Evolution 5777 368314:
- Embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 15L, 0,75L
Rendimento	10-14 m²/L (por demão)
Secagem ao tato	aprox. 30 min.
Secagem repintura	aprox. 4h
Secagem total	aprox. 12h
Densidade	1,420 (a 23ºC)
Viscosidade	90 -95 KU (a 23ºC)

SOBRE A MARCA