

**TINTA PARA PISCINA AZUL 5L 8022****SKU:** DY422400

A tinta para piscinas 8022 de cor azul é uma tinta de base solvente para piscinas formulada a partir de uma resina de borracha clorada de alta resistência.

SOBRE**Propriedades gerais:**

- Tinta de base solvente formulada a partir de uma resina de borracha clorada de alta resistência;
- Especialmente concebida para decoração e renovação de piscinas, sendo também adequada para fontes de betão, depósitos de água não potável ou outras superfícies em contacto permanente com a água;
- Brilho: Acetinado;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Betão e alvenaria;
- Cores disponíveis: Branco ref^a 805 e azul ref^a 4415;
- Resistência a ácidos e alcalis;
- Excelente resistência à água;
- Estável aos raios UV;
- Fácil de aplicar.

Características técnicas:

Rendimento: 6 m²/L por demão (Obs.: Rendimento real depende de muitos fatores como a porosidade, rugosidade do substrato e perdas de tinta durante a aplicação);

Secagem ao tato: 1,5 horas;

Secagem repintura: 24 horas;

Secagem manuseamento: 3 horas;

Enrijamento total: 12 dias;

Imersão em água: Após 14 dias;

Densidade: 1,25 g/cm³;

Ponto de inflamação: 40°C;

Teor de sólidos (em volume): 31%

Teor de sólidos (em peso): 53%;

Espessura de filme seco recomendada: 50 µm;

Espessura filme húmido: 165 µm;

Preparação da superfície e produto:

- Após preparação as superfícies devem estar limpas, bem secas (grau máximo de humidade 5%), sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes;
- Na existência de eflorescências e escorridos leitosos, eliminar com uma solução de água e ácido muriático, seguida de uma lavagem com água limpa;
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão de água e de seguida aplicar Dyruwash ref^a 9360;
- Proceder a todas as reparações necessárias e a um despolimento global da superfície;

Atenção: O substrato deve estar impermeabilizado na parte exterior, de forma a evitar infiltrações;

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar;

Adicionar Diluente Especial Ref^a 8006 nas seguintes proporções:

- 1^a demão: até 5%;
- 2^a e 3^a demão: sem diluição.
- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar diretamente 2 a 3 demãos de tinta.

Ferramentas de aplicação:

- Trincha ou rolo.

Limpeza das ferramentas:

- Diluente Especial ref^a 8006 ou diluente Celulósico ref^a 8004;

Notas importantes:

- Não deve ser utilizado com água salgada;
- Não deve ser aplicado sobre superfícies flexíveis;
- O produto só pode ser imerso em água 14 dias após a aplicação. O contacto precoce com a água pode causar alteração da cor prematura, despelamento e formação de bolhas;
- Repintar apenas sobre tintas perfeitamente semelhantes e compatíveis (realizar teste em caso de dúvida).

Deve:

- Ser respeitado o equilíbrio química da água (pH, dureza da água, alcalinidade etc.);
- Ser testado qualquer água específica de tratamento (ozono, etc.) para evitar qualquer impacto no sistema de revestimento;
- Consultar um especialista em piscinas para obter mais informações antes de aplicar qualquer sistema de revestimento;
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L
Rendimento	6 m ² /L (por demão)
Secagem ao tato	1.5h
Secagem repintura	24h
Secagem manuseamento	3h
Enrijamento total	12 dias
Imersão em água	Após 14 dias
Densidade	1,25 g/cm ³

SOBRE A MARCA

