

TINTA PLÁSTICA SUPRA SILK BRANCO 15L 20540

SKU: DY366889

A tinta supra silk 366889 branca é uma tinta plástica acetinada da linha profissional Dyrup, com boa lacagem, lavável e bom poder de cobertura, formulada com emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Tinta plástica acetinada formulada com emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada;
- Brilho acetinado;
- Acabamento liso;
- Suportes: Alvenaria e estuques;
- Cores disponíveis: Branco, tintável a partir do branco;
- Lavável;
- Boa lacagem;
- Bom poder de cobertura.

Características Técnicas:
Rendimento: 10-15 m²/L (Obs.: A espessura de filme seco recomendado é de 100 µm);
Secagem ao tato: Aprox .30 min;
Secagem repintura: Aprox . 4-6h;
Secagem total: Aprox .12h;
Densidade: 1,29 ±0,03 (a 23°C);
Viscosidade: 95-100 KU (a 23°C);
Ponto de inflamação: Não inflamável;
Teor sólidos (%v/v): 40,4 ±1,0 %.

Preparação da superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas;
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral;

Casos especiais:
- Superfícies caiadas, pinturas ou paredes a gizar: antes da aplicação de Tinta Plástica Supra Silk escovar cuidadosamente e aplicar DIP Fix WB refª 8555 ou DIP Fix SB ref. 8650;
- Nos locais propícios ao desenvolvimento de fungos e algas (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar Tinta Plástica Supra Silk com 2,5 - 3% em volume de aditivo Anti-Algas e Fungos refª 5320. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360;
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar Tinta Plástica Supra Silk com 10% em volume de aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360;
- Superfícies com absorção intensa ou não uniforme: aplicar previamente o selante aquoso Seláqua refª 5080. Em casos extremos aplicar uma demão de tinta plástica (por exemplo Tinta Plástica Super), convenientemente diluída antes do Tinta Plástica Supra Silk;
- Homogeneizar o produto muito bem antes de aplicar.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos de Tinta Plástica Supra Silk, sem diluição;
- No entanto, sempre que as condições de trabalho o justifiquem, poderá ser diluída até 10% com água.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo.

Limpeza das ferramentas:
- Água e sabão.

Notas importantes:
- Sendo esta tinta tintável no sistema Dyrumatic a partir da cor branca, são possíveis pequenas variações nas cores depois de secas. Recomendamos a mistura prévia das embalagens necessárias para pintar cada dependência da casa;
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	15L
Rendimento	10-15 m²/L

Secagem ao tato	aprox. 30 min.
Secagem repintura	aprox. 4-6h
Secagem total	aprox. 12h
Densidade	1,29 ±0,03 (a 23ºC)
Viscosidade	95-100 KU (a 23ºC)
Teor de sólidos (%v/v)	40,4 ±1,0 %

SOBRE A MARCA