



TINTA PLÁSTICA TELHAS EXTERIOR LARANJA 5200

SKU: DY36736TEL

A tinta plástica para telhas 5200 laranja é formulada com base em resinas acrílicas, com características de resistência à acumulação de sujidades e excelente resistência à intempérie. Pode ser aplicada em telhas convencionais, de fibrocimento e de betão, entre outras.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Brilho Mate;
- Acabamento Liso;
- Suportes: Cimento, Pedra, Telha, Tijolo;
- Cores disponíveis: Preto, Telha Barro, Telha Tradicional;
- Excelente adesão;
- Boa impermeabilidade à água líquida;
- Permeável ao vapor de água;
- Alta resistência aos raios UV;
- Excelente resistência à intempérie.

Características Técnicas:

Rendimento: 6-12 m²/L (Obs.: depende do tipo/estado e porosidade do suporte);

Secagem ao tato: Aprox. 1-2h;

Secagem repintura: Aprox. 4-6h;

Densidade: 1,28 (valor médio);

Ponto de inflamação: Não inflamável;

Teor sólidos (%v/v): 30,0%.

Preparação da superfície e produto:

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas, desinfetadas e secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas;
- Em superfícies porosas ou pobres: Aplicar uma demão com o primário fixador DIP Fix refª 8650;
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e desinfetar com uma demão de Dyruwash refª 9360, procedendo depois como se de uma superfície nova se tratasse;
- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar.

Aplicação:

- Aplicar 2 demãos de tinta na superfície devidamente preparada;
- A espessura recomendada é de 100µm húmido e 30µm seco;
- Se for necessário utilizar mais do que uma embalagem da mesma cor na mesma parede, misturar as embalagens entre si antes da tinta ser aplicada.

Ferramentas de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza de ferramentas:

- Água e sabão imediatamente após utilização.

Notas importante: Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 10°C ou se houver iminência de chuva. Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Tinta para telhas preta 5200 367367:

- Embalagem de volume de 5 litros.

Tinta para telhas preta 5200 367369:

- Embalagem de volume de 15 litros.

Tinta para telhas preta 5200 367368:

- Embalagem de volume de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 15L, 0,75L
Rendimento	6-12 m²/L
Secagem ao tato	aprox. 1-2h
Secagem repintura	aprox. 4-6h
Densidade	1,28 (valor médio)



Teor de sólidos (%v/v)

30%

SOBRE A MARCA

