

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA BRANCO 20502

SKU: DY36686BR

A tinta plástica texturada 20502 branca faz parte da linha profissional para utilização no interior e exterior. É um produto com boa resistência à intempérie e bom aspeto decorativo.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada;
- Brilho Mate;
- Acabamento Texturada;
- Suportes: Alvenaria, estuque;
- Cores disponíveis: Branco e Bases 10;
- Fácil aplicação;
- Boa adesão;
- Bom aspeto decorativo;
- Boa resistência à intempérie.

Características técnicas:
Rendimento: 0,8-1,3 m²/l (Obs.: Em função do estado da superfície e do relevo pretendido);
Secagem ao tato: Aprox. 2h;
Secagem repintura: Aprox .6h;
Secagem total: Aprox .12h;
Densidade: 1,59 (a 23ºC);
Viscosidade: 128 - 133 KU (a 23ºC);
Ponto de inflamação: Não inflamável;
Teor de sólidos (%p/p): 56,2 ±1,0 %.

Preparação de superfície e produto:
- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas;
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360;

Casos especiais:
- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Fix refª 8655 ou Seláqua refª 5080;
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360;
- Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfeção;
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

Aplicação:
- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar a tinta, espalhando generosamente o produto com escova ou rolo, uniformizando logo de seguida com a escova (de preferência) ou com o rolo alveolado adequado ao relevo pretendido;
- Adicionar água potável nas seguintes proporções: máx 15% na demão de preparação; sem diluição na demão de acabamento.

Ferramentas de aplicação:
- Trincha, rolo ou escova.

Limpeza das ferramentas:
- Limpeza com água.

Notas importantes: Diluído com cerca 10-15% de água, pode ser aplicado em superfícies areadas ou texturadas como primário texturado, para incrementar a aderência das tintas texturadas, massas de revestimento ou membranas elásticas. Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC.

Tinta Branca 20502 366867:
- Embalagem de volume de 5 litros.

Tinta Branca 20502 366868:
- Embalagem de volume de 15 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 15L
Rendimento	0,8-1,3 m²/l
Secagem ao tato	aprox. 2h
Secagem repintura	aprox. 6h
Secagem total	aprox. 12h
Densidade	1,59 (a 23ºC)
Viscosidade	128 – 133 KU (a 23ºC)
Teor de sólidos (%p/p)	56,2 ±1,0 %

SOBRE A MARCA