



VELATURA CLASSIC ACETINADO NOGUEIRA 4390-907

SKU: DY361VELANO

Velatura para madeira, cor nogueira acetinado 4390-907 formulada com resinas alquídicas em fase solvente e agentes imunizadores de superfície. Contém pigmentos orgânicos e inorgânicos.

IMAGENS ADICIONAIS

CORES DISPONÍVEIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Utilizada no embelezamento, proteção e conservação de todo o tipo de madeiras trabalhadas (janelas, portas e outras peças e revestimentos de madeira, exceto soalhos transitáveis);
- Brilho: Acetinado (também disponível em Mate);
- Suportes: Madeiras;
- Cores disponíveis: Incolor, Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Mogno Escuro, Pinho

Califórnia, Preto e Cores do catálogo NCS a partir do Incolor;

- Tecnologia Active Pro;
- Proteção contra os raios UV;
- Repelente à água e permeável ao vapor de água;
- Proteção duradoura contra mofo, bolores e fungos;
- Risco reduzido de descoloração;
- Não fissura nem escama;
- Boa capacidade de penetração.

Características técnicas:

Rendimento: 10-15 m²/L (por demão) (Obs.: Depende do tipo de madeira e da sua absorção);

Secagem ao tato: Aprox. 4-6h;

Secagem repintura: Aprox. 16h;

Secagem total: 1 semana (Obs.: A 23°C e HR 60%. O tempo de secagem deste produto poderá aumentar em alguns tipos de madeiras e durante a época do Inverno);

Densidade: Aprox. 0,9 kg/L;

Viscosidade: 45 s /DIN copo 4 mm (20°C);

Brilho: Acetinado (75 no ângulo de 60°);

Ponto de inflamação: Aprox. 62°C, (Pensky Martens);

Teor de sólidos (em volume): 36,3%;

Teor de sólidos (em peso): 41,8%.

Preparação da superfície e produto:

- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, sem fissuras, isentas de tinta ou verniz, ceras, resinas, óleos, pó e partículas não aderentes;
- Para manutenção, proceda a uma limpeza da superfície mediante uma lixa com lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique Bondex Classic;
- Em repinturas, remover todo o revestimento (verniz) por lixar, raspagem, " queima", de modo a permitir a penetração do produto;
- Proceder a um tratamento preventivo contra fungos e insetos, aplicando previamente o Xylophene S.O.R.2 ref^a 1075 sobre a madeira;
- Realizar todas as reparações necessárias;
- Fazer uma lixa geral em toda a área a pintar com uma lixa de 220-240;
- Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

Aplicação:

- Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220-240;
- No interior deverá aplicar 2 demãos e no exterior 2 a 3 demãos;
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.

Ferramentas de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola (apenas para trabalhos específicos).

Limpeza das ferramentas:

- Diluente sintético imediatamente após aplicação.

Notas importantes:

- No exterior: não deverá aplicar isoladamente o Incolor; Aplicar no mínimo 3 demão de produto afinadas;
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado;
- Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios;
- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto;
- Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 5°C e acima de 35°C e para humidade relativa superior a 80% (baseado numa média diária). O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas);
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, sup. horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Veladura 4390-907 361662:

- Cor nogueira, acetinado, em embalagem de 2,5 litros.

Veladura 4390-907 361664:

- Cor nogueira, acetinado, em embalagem de 0,75 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	2,5L, 0,75L
Rendimento	10-15 m²/L (por demão)
Secagem ao tato	Aprox. 4-6h
Secagem repintura	Aprox. 16h
Secagem total	1 semana
Densidade	Aprox. 0,9 kg/L
Viscosidade	45 s /DIN copo 4 mm (20°C)
Brilho	Acetinado (75 no ângulo de 60°)

SOBRE A MARCA

BONDEX

