

VERNIZ 910 CLEAR FLASH HT 5L

SKU: WND-910/5

Verniz de secagem rápida, gama 910 Clear Flash HT, para acabamentos de alta qualidade e durabilidade em oficinas auto. Fácil aplicação e polimento.



SOBRE

O Verniz 910 Clear Flash HT é uma solução de acabamento de dois componentes de alta performance, especialmente formulado para oficinas de repintura automóvel que procuram eficiência e resultados excecionais.

Ideal para reparações em condições de temperatura mais elevadas (acima de 30°C), este verniz da gama Wanda 900 Clear Flash oferece uma secagem rápida e um brilho superior. A sua formulação versátil permite um processo de repintura otimizado, desde pequenos retoques a repinturas completas, economizando tempo e mão de obra. Garante um brilho e aspeto de elevada qualidade com uma durabilidade notável.

Características e Vantagens Principais:

- Tempos de secagem rápidos, otimizando o fluxo de trabalho.
- Fácil de aplicar, minimizando erros e retrabalho.
- Pulimento fácil, para um acabamento impecável.
- Produto versátil com amplo margem de aplicação, adequado a diversas reparações.
- Grande extensão e brilho excelente com resultado de longa duração.
- Processo rápido, com menor risco de repetição.
- Produto de confiança com excelentes resultados, fácil de usar em qualquer tipo de reparação e condições.
- Resultado final de qualidade profissional.

Instruções de Aplicação (Condições HT):

- **Substratos Adequados:** Acabamentos de origem, Wandabase MAX e Wandabase WB.

- **Rácio de Mistura:**
 - 2 partes: 910 Clear Flash HT
 - 1 parte: 420 Endurecedor Flash HT
 - 10% volume: 210 Diluente Flash Standard
- **Regra de Mistura:** Utilize a regleta Wanda W2.
- **Equipamento:**
 - Regulação da pistola de aplicação: 1.2-1.3 mm
 - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar
- **Aplicação:** Aplique ½ + 1 demão. A primeira demão deve ser média e fechada, com tempo de evaporação de 3-5 minutos entre demãos. A segunda demão deve ser molhada completa.
- **Tempos de Evaporação:**
 - Entre demãos: 3-5 minutos
 - Antes de secar: 5 minutos
- **Tempos de Secagem (a 60°C):**
 - 910 Clear Flash HT / 420 Endurecedor Flash HT: 20 minutos (temperatura do objeto)
- **Polimento:** Pronto a polir pelo menos 1 hora após arrefecer à temperatura ambiente (após ciclo de secagem completo).
- **Espessura Recomendada (2 demãos):** 45-60 µm.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilize Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilize proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



