

**VERNIZ AUTOCLEAR LV SUPERIOR FAST 5L****SKU:** SK-523075

Verniz Sikkens Autoclear LV Superior Fast de alta qualidade para repintura automóvel. Brilho excelente, conformidade COV e secagem rápida.

SOBRE

O Verniz Sikkens Autoclear LV Superior Fast 5L é a escolha ideal para oficinas auto profissionais que procuram um acabamento de alta qualidade e em conformidade com as normas COV. Este sistema de verniz de dois componentes foi especificamente concebido para oferecer as melhores propriedades de aplicação em todos os tipos e tamanhos de reparação, garantindo um brilho excelente e um desempenho robusto sobre a base Autowave.

Este verniz de dois componentes cumpre integralmente com a legislação sobre COV e é composto por uma gama de três vernizes, um endurecedor e três redutores, tudo projetado para otimizar a aplicação e os resultados finais. A sua tecnologia avançada assegura um rendimento altamente fiável e robusto, resultando num elevado nível de brilho sobre a base Autowave.

Características e Benefícios:

- Sistema de verniz de dois componentes em conformidade com as normas COV.
- Desenvolvido para obter as melhores propriedades de aplicação em todas as dimensões de reparação.
- Assegura um rendimento altamente fiável e robusto do produto.
- Proporciona um elevado nível de brilho sobre a base Autowave.
- Variante "Fast" para tempos de secagem otimizados.
- Não necessita de elastificante para aplicação em peças plásticas.

Preparação e Mistura:

- **Proporção de Mistura:**

- 100 partes de Autoclear LV Superior (este produto)
- 60 partes de Autoclear LV Superior Hardener
- 20 partes de Autoclear LV Superior Reducer(s)
- **Régua de Mistura:** Utilizar régua Sikkens N° 31 Azul.
- **Viscosidade:** 15-17 segundos – Copa DIN 4 a 20° C.
- **Vida da Mistura:** Autoclear LV Superior Fast: 30 minutos a 20° C.
- **Substratos Adequados:** Autowave (após tempo de evaporação mínimo de 15 minutos a 25° C).

Aplicação:

- **Equipamento:**
 - Pico de fluido: 1.2-1.4 mm
 - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (em entrada pistola)
 - HVLP: máx. 0.6-0.7 bar (em cabeça)
- **Método:** Aplicar 2 demãos.
 - Primeiro, aplicar uma meia demão fechada.
 - Em seguida, aplicar uma demão completa depois do tempo de evaporação indicado.
- **Entre Demãos:** 3-5 minutos a 20° C.
- **Evaporação Antes da Secagem:** 3-5 minutos a 20° C.
- **Repintura:** Repintável consigo mesmo após ciclo completo de secagem, lixar após 24 horas.
- **Difuminado:** Consultar Ficha Técnica TDS S8.01.01 para difuminado de parches e chapa.
- **3ª Demão:** Em caso de lixagem e polimento a fundo, pode ser aplicada uma terceira demão após os tempos de evaporação indicados.

Tempos de Secagem (Autoclear LV Superior Fast):

- **Antes da Cabine:** Deixar 5 minutos de evaporação a 20° C antes de colocar o veículo em cabine pré-aquecida a 60° C.
- **A 20° C:**
 - Seco ao pó: 50 minutos
 - Seco manejável: 3 horas
- **A 50° C:**
 - Seco ao pó: 7 minutos
 - Seco manejável: 20 minutos
- **A 60° C:**
 - Seco ao pó: 4 minutos
 - Seco manejável: 12 minutos
- **Secagem por Infravermelhos:** Deixar 5 minutos de evaporação. O painel não deve exceder 100° C. Consultar TDS S9.01.01.

Dados Técnicos Adicionais:

- **Espessura (2 camadas):** 45-60 µm.
- **Rendimento Teórico:** ± 510 m²/litro (mistura pronta a usar, 1 µm de espessura de camada).
- **Polimento:** Pode ser polido após os tempos de secagem por ar ou após secagem completa a 60°C e

arrefecimento total. Pronto para polimento aproximadamente 1 hora após o arrefecimento à temperatura ambiente.

Segurança e Limpeza:

- Utilizar proteção respiratória adequada; a Akzo Nobel Car Refinishes recomenda o uso de máscara de ar fresco.
- Limpar o equipamento com limpador de pistolas à base de solvente ou solventes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**SOBRE A MARCA**

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.