



## VERNIZ AUTOCLEAR MIX & MATT LOW GLOSS 1L

**SKU:** SK-523766

Verniz mate bicomponente Sikkens para acabamentos profissionais, permitindo ajuste preciso do brilho e oferecendo durabilidade superior para oficinas.

### SOBRE

O Verniz Autoclear Mix & Matt Low Gloss é uma solução de acabamento bicomponente premium, formulada para satisfazer as exigências das oficinas auto profissionais. Desenvolvido para aplicação sobre as bases Autobase Plus ou Autowave, este verniz permite criar um acabamento mate sofisticado e duradouro, com a flexibilidade de ajustar o nível de brilho desejado através da mistura com os componentes Low Gloss e Semi Gloss da gama.

Este verniz de dois componentes proporciona um acabamento mate de alta qualidade, ideal para reparações que exigem precisão no controlo do brilho. A sua formulação à base de resina de poliéster com endurecedor de poliisocianato garante aderência excecional e resistência.

### Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Verniz bicomponente para acabamento mate.
- **Substratos Adequados:** Autowave, Autowave 2.0 (até completamente mate e seco), Autobase Plus.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 100 partes de Autoclear Mix & Matt
  - 40 partes de Autoclear Mix & Matt Endurecedor
  - 60 partes de Autoclear Mix & Matt Diluente

Utilizar régua de mistura Sikkens 43. Agitar bem antes de usar e usar filtro de tinta (máx. 125 micron).

- **Viscosidade de Aplicação:** 17-19 segundos (copo DIN 4 a 20°C).
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**

- Pistola de gravidade: 1.3-1.4 mm
- Pressão de aplicação (entrada de ar): 1.7-2.2 bar
- HVLP (bico de ar): Máximo 0.6-0.7 bar
- **Processo de Aplicação:** Aplicar 2 demãos, permitindo a evaporação entre demãos até que a superfície fique completamente mate. Para peças horizontais, aplicar 1 demão, deixar evaporar, e em seguida aplicar uma demão cruzada. Produto concebido para repintura total ou aplicação de "bordo a bordo".
- **Vida da Mistura (Pot-life):** 1 hora a 20°C.
- **Tempos de Secagem (com Diluente Standard):**
  - **20°C:** Seco ao pó: 15 minutos; Manuseável: 1 hora.
  - **60°C:** Seco ao pó: 5 minutos; Manuseável: 15 minutos.

Permitir 15 minutos de evaporação antes da cura infravermelha. Deixar arrefecer completamente após a secagem a 60°C.

- **Espessura do Filme:** 40-50 µm (aplicação recomendada).
- **Rendimento Teórico (Low Gloss):** 335 m²/litro (mistura pronta a usar a 1 µm de espessura de camada).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Solúveis Sikkens ou limpadores de pistola à base de solvente.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

## SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

**Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade**



Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

