



VERNIZ AUTOCLEAR MIX & MATT SEMI BRILHO 1L

SKU: SK-523772

Verniz bicomponente semi-brilho Autoclear Mix & Matt, ideal para acabamentos mate ajustáveis. Garante durabilidade e um controlo de brilho excecional.

SOBRE

O Verniz Autoclear Mix & Matt Semi Brilho é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram um acabamento bicomponente de alta qualidade com controlo preciso do brilho. Desenvolvido para aplicação sobre bases como Autobase Plus ou Autowave, este verniz permite criar acabamentos semi-brilho duradouros e de aspeto profissional.

Este verniz de dois componentes, formulado com resinas de poliéster e poli-isocianato, oferece uma excelente versatilidade. Pode ser misturado com o componente Low Gloss para obter diferentes níveis de brilho, adaptando-se perfeitamente às necessidades de cada reparação. Garante uma aderência superior em diversos substratos e uma secagem eficiente, otimizando o fluxo de trabalho na oficina. Concebido para repinturas completas ou aplicações de ponta a ponta.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Verniz de acabamento bicomponente mate.
- **Substratos Adequados:** Autowave, Autowave 2.0 (até ficar completamente mate e seco), Autobase Plus.
- **Rácio de Mistura (por volume):** 100 partes de Autoclear Mix & Matt : 40 partes de Endurecedor Autoclear Mix & Matt : 60 partes de Diluente Autoclear Mix & Matt. Utilizar régua de mistura Sikkens No. 43. Agitar bem antes de usar e utilizar coador de tinta (máx. 125 micron).
- **Viscosidade:** 17-19 segundos (Copo DIN 4 a 20°C).
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
 - Pistola de alimentação por gravidade: Bico 1.3-1.4mm, Pressão 1.7-2.2 bar (na entrada de ar).

- HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (na tampa de ar).
- **Processo de Aplicação:** Aplicar 2 demãos, permitindo o flash-off até ficar completamente mate. Para peças horizontais, aplicar 1 demão, permitir flash-off, e depois aplicar uma demão cruzada.
- **Vida Útil da Mistura (Pot-life):** 1 hora a 20°C.
- **Tempos de Secagem (Semi Brilho com Diluente Padrão):**
 - 20°C: Seco ao pó em 20 min, Seco ao manuseio em 1.5 horas.
 - 60°C: Seco ao pó em 5 min, Seco ao manuseio em 20 min.
- **Espessura do Filme:** 40-50 µm (aplicação recomendada).
- **Cobertura Teórica (Semi Brilho):** 320 m²/litro (mistura pronta a usar com 1 µm de espessura).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar solventes Sikkens ou limpadores de pistola à base de solvente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.