

**VERNIZ HE TOP CLEAR UHS 5L****SKU:** CA1510525N

O verniz HE Top Clear UHS é um revestimento acrílico transparente UHS de dois componentes, extra rápido, resistente a riscos e de alta resistência, de alto conteúdo em sólidos.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

- Acabamento claro;
- Excelente aplicabilidade;
- Elevada molhabilidade superficial;
- Boa resistência aos riscos;
- Elevado nível de brilho;
- O verniz HE Top Clear UHS é fácil de aplicar devido à sua baixa viscosidade;

- Ideal para pequenas reparações, bem como para grandes superfícies;
- Tem excelente aderência sobre bases bicamada, tanto em bases de solvente como em bases de água;
- Excelente durabilidade e resistência ao envelhecimento.

Preparação e aplicação recomendadas:

- Aplicar sobre superfícies perfeitamente limpas e secas segundo as indicações recomendadas pelo fabricante;
- Recomenda-se a aplicação por pulverização com pistola de pulverização HVLP/LVLP com bico de 1.2 - 1.4 mm 2-2.5 bar;
- Recomendamos a aplicação de uma demão fina seguida de uma demão molhada (1/2 + 1).

Temperatura de aplicação:

- Suporte: 5° - 35°C e sempre 3°C acima do ponto de orvalho;
- Ambiente: Mín. 5°C - Max 35°C;
- Humidade relativa: 60%.

Relação de mistura (A+B):

- Em peso: 100 + 50;
- Em volume: 2:1;
- Peso Específico catalisado (A+B): 1,00 g/ml $\pm$ 0,05 g/l.

Advertências e recomendações:

- Após o ciclo de secagem previsto, 10' a 60°C, a película poderá ser polida após 90 minutos;
- Se a secagem tiver lugar a uma temperatura ambiente de 25°C, a película pode ser polida 3 horas após a aplicação;
- Tendo em conta a necessidade de secagem acelerada (a baixas temperaturas e para pequenas reparações), HE Top Hardener Fast com uma relação de catalisação de 2:1 em volume, pode ser utilizado como alternativa ao HE TOP HARDENER STANDARD;
- Para aplicação a altas temperaturas e em grandes superfícies, recomendamos a utilização de HE Top Hardener Slow com uma relação de catalisação de 2:1 em volume;
- Todas os tempos indicados relativamente à aplicação (vida no vaso, secagem sem pó, secagem ao toque, etc.) referem-se a uma temperatura de cerca de 20°C, salvo indicação em contrário;
- Manusear os produtos com cuidado, seguindo os regulamentos atuais em matéria de segurança pessoal e ambiental.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L
Composição	Acrílico modificado
Brilho	Desde 95 até 100-60°

Diluição	Pronto a usar
Viscosidade de aplicação	16-18" T Ford 4
Vida útil da mistura	1 hora a 20°C
Espessura húmida	100 micras por camada

SOBRE A MARCA



O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através das suas filiais em Portugal, Espanha, França, Itália e Marrocos. Desde a sua criação tem como prioridade assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, obtendo a certificação de qualidade desde logo apenas um ano após a sua fundação.

Os principais valores que mantêm a Car Repair System na vanguarda do setor são: qualidade como sistema de trabalho; suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição; experiência e conhecimento do setor; formação para oficinas finais e centros de I&D para reparação automóvel e controlo do serviço pós-venda.