Informação Técnica

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02

Primário de aderência monocomponente de secagem rápida para repintura de peças plásticas de veículos.




Rácio de mistura
Pronto a aplicar




Equipamento
1,2-1,4 mm



Aplicação
1 demão



Evaporação
20 minutos a 20 °C



Pode ser repintado com
Todas as imprimações e acabamentos Wanda *(em 24 horas)*



Proteção
Utilize proteção respiratória adequada.
A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.

Informação Técnica

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02

Produto e aditivos	Wanda 610 1K Plastic Primer
Matérias-primas básicas	610 1K Plastic Primer: Resinas de poliéster
Substratos adequados	Todas as peças plásticas da carroçaria atualmente disponíveis na indústria automóvel, exceto o PE puro (polietileno). *Nota:* ***Não aplique o Primário para Plásticos 1K em peças de plástico que já tenham sido pré-tratadas com um primário original de fábrica.***
Preparação da superfície	Primeiro, limpe a superfície com água morna e detergente e, em seguida, enxague bem com água limpa. Remova a sujidade superficial com o Uni Degreaser
Rácio de mistura	Wanda 610 1K Plastics Primer está pronto a usar. (Agite 5 segundos antes de usar)
Espessura	1-4 µm
Rácio de rendimento teórico	11 m^2 / litros quando se aplica uma demão de 1 µm de espessura. **Nota:** A cobertura prática depende de vários fatores, tais como a forma da construção, a rugosidade da superfície, o método de aplicação a utilizar e as circunstâncias da aplicação.
Viscosidade	15-17 s (viscosímetro DIN 4 a 20 °C)
Aplicação	Aplique 1 demão uniforme sobre os substratos de plástico sem tratar.
Tempo de repintado	Espere um tempo mínimo de evaporação de 20 minutos a 20 °C antes de repintar. Aplique as imprimações ou o monocapa antes de que decorram 24 horas a 20 °C.
Repintar com	Imprimações, monocapas e bicapas Wanda
Limpeza do equipamento	Diluente celuloso ou diluente Wanda
Bico de fluido da pistola e pressão de aplicação:	Pistola: — **Bico de fluido** — **Pressão** Por gravidade: — 1,2-1,4 mm — 1,7-2,2 bar
Processo	Aplique uma única demão e aguarde 20 minutos pela evaporação antes de aplicar os primários ou acabamentos da Wanda.
Caducidade	2 anos a 20 °C
COV	**2004/42/IIb(e)(840)780** O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIb(e)) na forma pronta a utilizar é de 840 g/litro de COV. O teor de COV deste produto na forma pronta a utilizar é de, no máximo, 780 g/litro.

Informação Técnica

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Direção: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica não pretendem ser exaustivas e baseiam-se no nosso conhecimento atual e nas leis aplicáveis. Qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado nesta Ficha Técnica, sem antes obter a nossa aprovação por escrito quanto à sua adequação para o fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir todas as normas e legislação local aplicável. Leia sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) e a Ficha Técnica (FT) disponíveis para este produto. Qualquer conselho ou declaração que forneçamos sobre o produto (seja nesta Ficha Técnica ou em qualquer outro lugar) está correto, de acordo com o nosso conhecimento, mas não temos qualquer controlo sobre a qualidade ou condição do substrato ou sobre os diversos fatores que afetam a utilização e aplicação do produto. Assim, a menos que especificamente acordado de outra forma por escrito, não nos responsabilizamos por qualquer aspeto relacionado com o desempenho técnico do produto ou por qualquer perda ou dano decorrente da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e o suporte técnico prestado estão sujeitos aos nossos prazos de entrega e condições de venda padrão. Deve solicitar uma cópia deste documento e analisá-lo cuidadosamente. As informações contidas nesta Ficha Técnica estão sujeitas a alterações periódicas com base na experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo. É da responsabilidade do utilizador verificar se esta Ficha Técnica está atualizada antes de utilizar o produto.

As marcas comerciais mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Sede: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Baixos. www.Wandarefinish.com